


AGLOMERADO DE PEDRA / AGGLOMERATED STONE		<b>BOUND BY CEMENT</b> AGGLOMERATED STONE	
PRODUTO / PRODUCT		SAND_STONE CREME MATE	
<b>Superfície Riscada Suave Antiderrapante</b> / <i>Soft Scratched Surface Antiskid</i>			
IMAGEM DA TEXTURA / IMAGE OF TEXTURE			
			
USOS RECOMENDADOS / RECOMMENDED USES			
	<b>REVESTIMENTO DE PISOS</b> / FLOOR COVERING		<b>PISCINA</b> / SWIMMING POOL
	<b>DEGRAUS E ESPELHOS</b> / STEPS AND RISERS		<b>TRANSITÁVEL</b> / TRANSITABLE
	<b>ANTI-DERRAPANTE</b> / NON-SLIP		<b>FACHADA VENTILADA</b> / VENTILATED FAÇADES
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS / MAIN CHARACTERISTICS			
	<b>ECO-TECNOLOGIA</b> / ECO-TECHNOLOGY		<b>BAIXA POROSIDADE / LOW POROSITY</b> < 3% Taxa de Absorção / < 3% Absorption rate
	<b>HIGROSCOPICIDADE</b> / HIGROSCOPICITY		<b>RESISTENTE AO GELO</b> / FROST RESISTANTE
	<b>RESISTÊNCIA AO ABRASÃO</b> / RESISTANCE TO ABRASION		<b>PAVIMENTO ANTI-ESTÁTICO</b> / ANTISTATIC-FLOOR Base Cimentícia / Cement Based
	<b>TEXTURADO MATE</b> / MATTE TEXTURED		<b>RISCADO SUAVE</b> / SOFT SCRATSHED

<b>Dados de Identificação / Identification details</b>	
Nome / Name	SAND_STONE CRÈME MATE / SAND_STONE CREAM MATTE
Referência / Reference	<b>MDJ2030824</b>
Descrição / Description	PAVIMENTO / Paving REVESTIMENTO / Covering
<b>Dados Técnicos / Technical data</b>	
Formato / Format (cm)	Pedra Arestas Serradas / Sawed Stone Edges  78x58x3,5 78x28x3,5
Tipo / Type	Exterior / Outside
Aspetto / Appearance	Superfície Riscada Suave / Soft Scratched Surface
Norma dos Aglomerados de Pedra / Agglomerated Stone Standard	NP EN 15285:2010
<b>Resumo das Características / Characteristics Summary</b>	
Reação ao fogo / Reaction to fire	Classe /Class A1fl
Absorção de água (C) / Water impermeability	Classe /Class W1 ( $\leq 3,00\%$ )
Resistência a flexão / Breaking strength	Classe /Class F1 ( $\geq 6,00\text{MPa}$ )
Resistência ao impacto (Energia de Rutura) / Breaking load	605 J a 622 J
Resistência ao escorregamento (USRV) / Skid resistance	Seco / Dry – 80 Húmido / Wet – 74
Resistência à Abrasão (Corda de calote) / Abrasion wear resistance	A4
Condutibilidade Térmica (W/(mK)) / Thermal conductivity	0,989 a 1,229
<b>Dados de Aplicação / Laying Instructions</b>	Segundo Recomendações de Aplicação Mono K / According to Mono K laying manual
<b>Embalagem / Packing</b> * Consulta prévia / Consult previously	Segundo Tabela de Preços e Packing List Mono K / According to Mono K Price List and Packing List
<b>Uso Recomendado / Recommended use</b>	Placa espessurada em aglomerado de pedra, para revestimento de pisos e fachadas, com arestas serradas, de textura riscada suave, antiderrapante, ideal para fachadas ventiladas, pátios, acessos, muros e piscinas. Adequado para espaços públicos e residenciais. <i>Agglomerate thickened stone tile for flooring and ventilated facades, with sawn edges, soft scratched texture, matte, non-slip, ideal for patios, accesses, walls and pools. Suitable for public and residential spaces.</i>