

Technische Daten

Wenn Sie sich für Vivafloors entscheiden, entscheiden Sie sich immer für einen hochwertigen Designbelag. Unsere Böden wurden ausgiebig im Labor getestet und erfüllen in vollem Umfang alle europäischen Anforderungen.

Technische Daten

		Kleber	Klick*
Gesamtstärke	EN 428	2,5 mm	6,5 mm Ausnahme Fliesen: 6 mm (Inklusive Uterlage für alle Klick)
Nutzschicht	EN 429	0,55 mm	0,55 mm
Stärke trittschall IXPE untergrund	-	-	1 mm
Total Gewicht	EN 430	4,53 kg/qm	6,85 kg/qm Ausnahme Fliesen: 10,15 kg/qm Ausnahme CV6810 und CV8360: 9,15 kg/qm
Oberflächenvergütung	Embossed	PUR	PUR
Klassifizierung	EN 685	23, 33, 42	23, 33, 42
Klickverbindung			2G-2G VÄlinge Ausnahme Fliesen: 2G-5G VÄlinge Ausnahme CV6810 und CV8360: 2G-5G VÄlinge (fold down)

Testergebnisse

		Kleber	Klick*
Fussbodenheizung	EN 12524	Max. 27 °C	Max. 27 °C
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,015 qm K/W	0,052 qm K/W Ausnahme Fliesen: 0,042 qm K/W
Rollstuhl	EN 425	Pass	Pass
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	Good	Good
Eindruckverhalten	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
Rutschhemmung	EN 13893	R9 Ausnahme 7000 Serie: R10	R9 Ausnahme 7000 Serie: R10
Verschleißgruppe	EN 660-2	T	T
Reduzierung des Trittschalls	EN ISO 717-2	4 dB	19 dB EU-norm, 5 dB NL-norm Inklusive Secura LVT Click Smart ISO 10140 Delta Lin 10 dB.
Lichtechtheit	ISO 105-B02	Pass ≥ 6	Pass ≥ 6
Massänderung	EN 23999	< 0,25%	< 0,25% Ausnahme Fliesen, CV6810 und CV8360: ≤ 0,15 %
Verlegemass	EN 427	Pass	Pass
Toxizität	EN 71	Nicht toxic	Nicht toxic
Garantie		Wohnbereich 25 Jahre Gewerblich 10 Jahre	Wohnbereich 25 Jahre Gewerblich 10 Jahre

* Fliesen Klick: SPC | Eiche und Nadelholz Klick: EPC | CV6810 und CV8360 click: EPC

Unsere Böden sind IAC Gold zertifiziert



VIVAfloors