

ISOMATT	Scheda tecnica Codice Art.: 505140
Vernice poliuretana bicomponente per pavimenti in legno	Rev.5 del 20 Gennaio 10

DESCRIZIONE:

Vernice poliuretana bicomponente per la verniciatura ad effetto opaco dei pavimenti in legno.

Le caratteristiche principali di questa vernice sono:

- alto residuo secco;
- alte resistenze meccaniche;
- ottima resistenza all'acqua ed ai comuni detersivi
- conforme al Dlgs 161/06.

A queste caratteristiche ISOMATT unisce una grande facilità di applicazione, lunga lavorabilità e omogeneità della finitura. Tutto questo la rende indicata come mano di finitura anche nei periodi più caldi quando è richiesto un tempo di ripresa superiore.

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C:

Rapporto di catalisi (Vol/Vol)	1:1
Viscosità comp. A (Coppa Ø=4)	40 sec
Viscosità comp. B (Coppa Ø=3)	24 sec
Peso specifico comp.A	1,010 Kg/dm ³
Peso specifico comp.B	1,020 Kg/dm ³
Fuori Polvere	110 Minuti
Fuori impronta	160 Minuti
Essiccazione completa	24 Ore
Carteggiabilità	24 Ore
Grado di brillantezza	40 Gloss
Taber Test (1000 giri, 1000 g, mola CS10)	20 mg
Metodo di applicazione	Rullo, pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	80/100
Adesione (quadrettatura)	100%
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto)	12 mesi
VOC calcolato g/lit	500
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	nessuna
Pulizia attrezzi	SOLVENTE LAVAGGIO
Confezione standard (Lt)	2x5

APPLICAZIONE:

Miscelare il componente A con il componente B rispettando le proporzioni prescritte e mescolare molto bene.

Il pavimento deve essere preventivamente lamato, stuccato (con LEGA STUCCO o LEGA STUCCO PLUS) e ripulito.

A questo punto applicare un fondo solvente mono o bicomponente della linea Vermeister e dopo aver fatto trascorrere il tempo necessario (vedere le schede tecniche relative) carteggiare, se richiesto, aspirare il pavimento ed applicare 1 mano di ISOMATT in modo omogeneo.

Se necessario a distanza di 24 ore ripetere l'operazione.

Agitare bene prima dell'uso
Prodotto soggetto alle restrizioni previste dal D.Lgs 161/06 - (Dir.2004/42/CEE)
Precauzioni di sicurezza

- Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.
- Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

VerMeister S.R.L. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.