



# reattivo invecchiante per legno

## PER INTERNI

# FATTORE OP-2

### PROFILO E DESTINAZIONE

FATTORE OP-2 è una soluzione acida in grado di conferire ai manufatti un'azione invecchiante/ingrignente di fondo, per poi ricevere il trattamento impregnante. Ha una personale specificità, che combinata ad altri prodotti raggiunge risultati estetici particolari ed originali. Il risultato estetico è anche in relazione alle tipologie di legno nonchè alla provenienza.

FATTORE OP-2 applicato puro su larice (dopo 12/24 ore) restituisce un effetto invecchiante mentre su rovere (dopo 12/24 ore) restituisce una mordenatura "grigianoce antico". Ideale su essenze di rovere, castagno, olmo, larice ecc...



### VANTAGGI

- Conferisce un'azione invecchiante di profondità al legno.
- È diluibile in acqua in tutte le proporzioni con la possibilità di ottenere diverse cromie.
- È possibile sovrapporlo ad altri reattivi (invecchianti) per ottenere effetti particolari e unici.
- Mette in risalto i nodi del legno.
- Mette in evidenza le differenze tra i vari listelli.

### COMPOSIZIONE

Preservanti, agenti bagnanti, soluzione di acidi inorganici, propoli, acool, acqua.

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, se necessario diluire con acqua o Re-Tard.  
FUORI POLVERE: 1 ora  
CALPESTABILITÀ: 2 ore.  
ESSICAZIONE TOTALE: 12 ore.  
RESA: Indicativamente 14-20 mq/lt.  
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.  
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.  
COLORE: bruno.  
ODORE: alcolico.  
PH (a 20°C): 2  
SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale  
PESO SPECIFICO: 0,99 kg/lt.  
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >90°C.

### INDICAZIONI

Agitare bene prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi. Consigliamo di eseguire l'applicazione del prodotto industrialmente a rullo o a spruzzo. Tuttavia, è possibile utilizzare il prodotto su pavimentazioni già posate se si tratta di posa a correre, intervenendo in questo modo: se l'effetto che si vuole raggiungere è quello dato da una mano di reattivo, per ottenere un risultato ottimale, consigliamo di applicare due mani di FATTORE OP-2 al 40% + 60% acqua.

Versare in una vaschetta la soluzione e con l'ausilio di un pennello, distribuire il prodotto sul pavimento nel senso della venatura, (facendo non più di un metro di larghezza) in maniera uniforme e usando molta cura nell'operazione di stesura. Dopo la prima applicazione è possibile lasciare la superficie con scotch brite o retina fine.

Dopo 12/24 ore, passare con carta vetrata gr.120/400 o scotch brite verde/nero o spp per lisciare la superficie e/o creare eventuali sfumature.

Aspirare e a superficie pulita ed asciutta procedere con il trattamento protettivo a olio.

PROTEGGERE eventuali superfici che potrebbero venire intaccate dal prodotto.

ATTENZIONE: non versare mai FATTORE OP-2 direttamente sul legno, eventuali gocce o sovrapposizioni di prodotto possono creare alonature o marcare il manufatto in maniera evidente.

### SALUTE

Indicazioni di pericolo:

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

Consigli di prudenza:

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in . . .

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P280 Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P261 Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Contiene: CLORURO FERRICO

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE ALMENO SU 2/3 LISTELLI DIVERSI TRA LORO

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL.+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

