



reattivo invecchiante per legno

PER INTERNI

FATTORE RH

PROFILO E DESTINAZIONE

FATTORE RH è una soluzione acida in grado di conferire ai manufatti un'azione invecchiante/ingrignante di fondo, per poi ricevere il trattamento impregnante. Ha una personale specificità, che combinata ad altri prodotti raggiunge risultati estetici particolari ed originali. Il risultato estetico è anche in relazione alle tipologie di legno nonché alla provenienza.

FATTORE RH applicato puro su larice (dopo 12/24 ore) restituisce un effetto invecchiante mentre su rovere (dopo 12/24 ore) restituisce una mordanatura "nocciola grigia". Ideale su essenze di rovere, castagno, olmo, larice ecc...



VANTAGGI

- Conferisce un'azione invecchiante di profondità al legno.
- È diluibile in acqua in tutte le proporzioni con la possibilità di ottenere diverse cromie.
- È possibile sovrapporlo ad altri reattivi (invecchianti) per ottenere effetti particolari e unici.
- Mette in risalto i nodi del legno.
- Mette in evidenza le differenze tra i vari listelli.

COMPOSIZIONE

Preservanti, agenti bagnanti, soluzione di acidi inorganici, propoli, alcool, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso, se necessario diluire con acqua o Re-Tard.
 FUORI POLVERE: 1 ora
 CALPESTABILITÀ: 2 ore.
 ESSICAZIONE TOTALE: 12 ore.
 RESA: Indicativamente 14-20 mq/lt. PULIZIA
 ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
 CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
 COLORE: grigio/bluastro.
 ODORE: caratteristico.
 PH (a 20°C): 2,2
 SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
 PESO SPECIFICO: 0,998 kg./lt.
 PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.

INDICAZIONI

Agitare bene prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi. Consigliamo di eseguire l'applicazione del prodotto industrialmente a rullo o a spruzzo. Tuttavia, è possibile utilizzare il prodotto su pavimentazioni già posate se si tratta di posa a correre, intervenendo in questo modo: se l'effetto che si vuole raggiungere è quello dato da una mano di reattivo, per ottenere un risultato ottimale, consigliamo di applicare due mani di FATTORE RH al 40% + 60% acqua.

Versare in una vaschetta la soluzione e con l'ausilio di un pennello, distribuire il prodotto sul pavimento nel senso della venatura, (facendo non più di un metro di larghezza) in maniera uniforme e usando molta cura nell'operazione di stesura. Dopo la prima applicazione è possibile lisciare la superficie con scotch brite o refina fine.

Dopo 12/24 ore, passare con carta vetrata gr.120/400 o scotch brite verde/nero o spp per lisciare la superficie e/o creare eventuali sfumature.

Aspirare e a superficie pulita ed asciutta procedere con il trattamento protettivo a olio.

PROTEGGERE eventuali superfici che potrebbero venire intaccate dal prodotto.

ATTENZIONE: non versare mai FATTORE RH direttamente sul legno, eventuali gocce o sovrapposizioni di prodotto possono creare alonature o marcare il manufatto in maniera evidente.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE ALMENO SU 2/3 LISTELLI DIVERSI TRA LORO

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).

Indicazioni di pericolo: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: CLORURO FERRICO

Può provocare una reazione allergica.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
 41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
 TEL.+39 0535 91336
 INFO@NEWCHEMICAL.IT
 WWW.NEWCHEMICAL.IT



NewChemical
 PREVENTION