



# vernice poliuretanicca all'acqua per parquet

PER INTERNI

## FORWOOD

### PROFILO E DESTINAZIONE

Studiata per proteggere il parquet, FORWOOD è una speciale vernice che restituisce ai manufatti un aspetto naturale e al contempo morbido.

FORWOOD consegna un trattamento antimacchia su parquet, con ottime caratteristiche chimico-fisiche.

**IMPORTANTE:** Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



### VANTAGGI

- Alta permeabilità al vapore acqueo.
- Consente riparazioni locali senza differenze cromatiche.
- Non contiene solventi.
- Alta protezione e resistenza.
- Alta resistenza agli UV.
- Mantiene l'aspetto naturale del legno.
- Rispettoso dell'ambiente.
- Facilita la rimozione dei segni neri.

### COMPOSIZIONE

Resine poliuretanicche alifatiche riempitive, filtri UV, cere, coalescenti

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.  
 RAPPORTO CATALISI (ultima mano): 10/1,2.  
 POT-LIFE: 3 ore.  
 FUORI POLVERE: 1 ora.  
 CALPESTABILITÀ: 4 ore.  
 ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.  
 RESA: Circa 12-16 mq./lt. per mano.  
 PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.  
 CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido ceroso.  
 COLORE: lattiginoso.  
 ODORE: caratteristico.  
 PH (a 20°C): 8,1  
 SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale .  
 PESO SPECIFICO: 1,029 kg/lt.  
 VOC (Direttiva 2004/42/CE): Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne / esterne.  
 VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:  
 Limite massimo: 130,00 (2010)  
 VOC: 101,22

### INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'utilizzo. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi. Stendere una prima mano con pennello, rullo a pelo raso, vello spandicera, se si esegue in opera, oppure a spruzzo o a rullo in caso di applicazione industriale. Se possibile, stendere il prodotto lungo la venatura del legno.

Lasciare asciugare almeno 3-5 ore (a 20°C), se necessario, carteggiare con carta grana 320/400. Stendere una seconda mano. Consigliamo un passaggio con Scotch Brite per rendere la superficie più liscia. Attendere 2-4 ore dopodichè applicare l'ultima mano con l'aggiunta di INDUR K-34 (ved. scheda) con le stesse modalità.

Prima di calpestare il pavimento, lasciar trascorrere almeno 24 ore.

**MANUTENZIONE ORDINARIA:** ad ogni lavaggio utilizzare detersivo brillantante Mistrall diluito all'1-2% (ved. scheda).

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** circa una volta all'anno con Perlage Oro lucido o satinato (ved. scheda).

### SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche e adeguamenti).

Indicazioni di pericolo:

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene: Benzyl salicylate A mixture of :  $\alpha$ -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl- $\omega$ -hydroxypoly(oxyethylene);  $\alpha$ -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl- $\omega$ -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxy poly(oxyethylene). Può provocare una reazione allergica.

Può provocare una reazione allergica. Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
 41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
 TEL+39 0535 91336  
 INFO@NEWCHEMICAL.IT  
 WWW.NEWCHEMICAL.IT

