



# IMPRETEX MK-65

## PROFILO E DESTINAZIONE

IMPRETEX MK-65 ha la capacità di penetrare in profondità interagendo chimicamente sul supporto, diventandone parte integrante e sviluppando una diminuzione della tensione superficiale (idrorepellenza). È la giusta soluzione per impedire all'acqua di penetrare nei pori capillari, conferendo una reale protezione impermeabilizzante.

IMPRETEX MK-65 applicato su terrazzi e balconi, protegge le strutture dalle intemperie e dal degrado. Questo trattamento impedisce all'acqua di penetrare nelle microporosità e di creare così aloni di umidità o migrazioni di sali. Ideale per tutte le superfici edili assorbenti, quali: cotto, marmo, pietre naturali, cemento, gres porcellanato etc....

**IMPORTANTE:** prima di utilizzare il prodotto assicurarsi che i produttori dei materiali non ne sconsigliano l'utilizzo.



## VANTAGGI

- Conferisce ai materiali da costruzione eccezionali doti impermeabilizzanti.
- Non crea filmazioni superficiali.
- Protegge le strutture dalle intemperie e dal degrado.
- Consente il passaggio del vapore acqueo.
- Consente di eliminare infiltrazioni d'acqua, senza dover ricorrere alla rimozione delle piastrelle.
- Protegge dal degrado dei cicli di gelo/disgelo.

## COMPOSIZIONE

Ragia minerale, glicoleteri, alchil-alcossilani e polisilossani.

## PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.  
FUORI POLVERE: 1 ora.  
CALPESTABILITÀ: 2 ore.  
ESSICCAZIONE TOTALE: 48 ore.  
RESA:  
- ceramica e gres porcellanato 30-60 mq/ lt. (solo fughe)  
- cotto o gres rosso 4-8 mq/lt.  
- pietra naturale 6-10 mq/lt.  
- mattoni o cemento 4-8 mq/lt.  
PULIZIA ATTREZZI: Lavare con ragia minerale.  
CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

## CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.  
COLORE: trasparente.  
ODORE: caratteristico.  
SOLUBILITÀ IN ACQUA: insolubile.  
PESO SPECIFICO: 0,802 kg/lt.  
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: 40°C

## INDICAZIONI

Prima di iniziare il trattamento è importante sigillare eventuali fessure tra le piastrelle e che le stesse siano ben salde. Agitare prima dell'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi, durante vento forte o possibile pioggia. Proteggere eventuali superfici che potrebbero essere danneggiate a contatto con il prodotto. A superficie perfettamente pulita ed asciutta applicare una prima mano di IMPRETEX MK-65 con pennello, vello o strofinaccio di cotone, insistendo particolarmente nelle fughe e nelle zone più porose. Generalmente 2-3 mani sono sufficienti, ad intervalli di circa 1 ora tra una mano e l'altra. Se il pavimento del terrazzo è in cotto, gres rosso o altro materiale ad alta o media porosità, il trattamento va eseguito su tutta la superficie. Se, invece, il pavimento è in ceramica o altro materiale non poroso, il prodotto va applicato solo sulle fughe, nel caso in cui la mattonella venga sporcata, pulire subito con strofinaccio di cotone. Dopo il trattamento proteggere dall'acqua per almeno 24 ore. IMPRETEX MK-65 è adatto per la manutenzione straordinaria (una mano è sufficiente) da farsi dopo 2-5 anni a seconda dei casi.

**MANUTENZIONE ORDINARIA:** ad ogni lavaggio utilizzare detergente brillantante Mistrall diluito all'1-2% (ved. scheda).

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** circa una volta ogni 2-5 anni con Impretext Mk-65.

## SALUTE

Indicazioni di pericolo:  
H226 Liquido e vapori infiammabili.  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.  
H315 Provoca irritazione cutanea.  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Consigli di prudenza:  
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in . . .  
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.  
P331 NON provocare il vomito.  
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.  
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .  
Contiene: Idrocarburi C10-C12 isovalcani <2% aromatici  
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isovalkanes, cyclics, < 2% aromatics  
NAFTA (PETR.) PESANTE IDRODESOLFORATA

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
TEL+39 0535 91336  
INFO@NEWCHEMICAL.IT  
WWW.NEWCHEMICAL.IT

