



# vernice satinata per legno

PER INTERNI

## NATUR-10

### PROFILO E DESTINAZIONE

NATUR-10 è una vernice, a veicolo acquoso, studiata per la protezione del legno. Dimostra caratteristiche estetiche morbide e discrete e livello di gloss, donando al legno un leggero effetto tonalizzante.

NATUR-10 è idoneo per le diverse specie legnose a cui conferisce un aspetto finale serico. Ottima resistenza alla luce, all'abrasione e alle sgommature.



### VANTAGGI

- Semplice nelle operazioni di stesura.
- Si autolivella molto bene.
- Finitura naturale con leggero gloss.
- Conferisce un effetto soft-touch.
- È un prodotto a base acqua.
- Asciuga velocemente.
- Efficacia massima dopo 6 giorni.
- Buona resistenza alla luce.
- Non ingiallisce, ma non blocca la normale ossidazione del legno.
- Il prodotto non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.
- Idoneo su diverse essenze: rovere, ciliegio, castagno, teak, doussiè, olmo, larice, etc....
- Facilità di ripristino.

### COMPOSIZIONE

Resine acril-poliuretaniche, emulsioni resino-cerose, cere naturali e acqua.

### PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.  
 RAPPORTO CATALISI (ultima mano): 10/1,2.  
 POT-LIFE: 3 ore.  
 FUORI POLVERE: 1 ora.  
 CALPESTABILITÀ: 4 ore.  
 ESSICAZIONE TOTALE: 6 giorni.  
 RESA: Circa 40-50 gr./mq. per mano.  
 PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.  
 CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

### CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido viscoso.  
 COLORE: lattiginoso.  
 ODORE: caratteristico.  
 PH (a 20°C): 8,1  
 SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.  
 PESO SPECIFICO (20°C): 1,04 kg/l  
 PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.  
 VOC (Direttiva 2004/42/CE):  
 Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne / esterne. VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:  
 Limite massimo: 130,00 (2010)  
 VOC: 109,13

### INDICAZIONI

Mescolare bene prima e durante l'uso. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi. Stendere una prima mano con pennello, rullo a pelo raso, vello spandicera, se si esegue in opera, oppure a spruzzo o a rullo in caso di applicazione industriale.

Se possibile, stendere il prodotto lungo la venatura del legno.

Attendere 3-4 ore (a 22°C) carteggiare con carta grana 320/400. Stendere una seconda mano con le stesse modalità. Attendere almeno 2 ore. Una volta asciutto, consigliamo un passaggio con Scotch Brite per rendere la superficie più liscia.

Stendere una terza mano con l'aggiunta di Indur K-34 (ved. scheda), seguendo le stesse modalità. Dopo 24 ore il supporto è asciutto ma le maggiori proprietà di durezza e resistenza superficiale si ottengono dopo 6 giorni.

**MANUTENZIONE ORDINARIA:** ad ogni lavaggio utilizzare detergente brillantante Mistrall diluito all'1-2% (ved. scheda).

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA:** circa una volta all'anno con Perlage Oro lucido o satinato (ved. scheda).

### SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche e adeguamenti).

Indicazioni di pericolo: EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta. EUH208 Contiene: A mixture of:  $\alpha$ -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl - $\omega$ -hydroxypoly(oxyethylene);  $\alpha$ -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl- $\omega$ -3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyloxypoly(oxyethylene) Può provocare una reazione allergica. Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

#### GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION  
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10  
 41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY  
 TEL.+39 0535 91336  
 INFO@NEWCHEMICAL.IT  
 WWW.NEWCHEMICAL.IT

