



protettivo a tono neutro per manufatti lignei

PER INTERNI

NATURAL LIVING

PROFILO E DESTINAZIONE

NATURAL LIVING è un impregnante a base acqua non filmogeno composto da oli e cere in emulsione. La sua peculiarità è quella di coniugare un aspetto finale naturale senza alterare il tono del legno conferendo allo stesso proprietà idro-oleorepellenti.

NATURAL LIVING è ideale per tutti quei manufatti lignei interni che necessitano di una protezione agevolandone la normale manutenzione.

NATURAL LIVING impregna in profondità il legno, rispettando la naturale cromia del manufatto. Idoneo su superfici di rovere, abete, larice, olmo, castagno, ecc.

IMPORTANTE: Per la pulizia ordinaria non usare alcoli, detersivi a base acida, solvente o ammoniacale.



VANTAGGI

- Semplice nelle operazioni di stesura.
- Asciuga velocemente.
- Non contiene solventi petroliferi.
- È un prodotto a base acqua.
- Facilità di ripristino.
- Ottima resistenza alla luce.
- Non ingiallisce, ma non blocca la normale ossidazione del legno.
- Idoneo su diverse specie legnose.
- Sviluppa una forte idro-oleorepellenza.
- Non emette sostanze nocive nè durante l'applicazione nè dopo.

COMPOSIZIONE

Essenze, emulsioni di olio di cartamo, di girasole, di canapa, di ricino, di lino cotto, di lino crudo, di tung, di papavero, fluoropolimeri, emulsioni resino cerose, acqua.

PROPRIETÀ

DILUIZIONE: Pronto all'uso.
 RAPPORTO CATALISI (ultima mano): 10/1,2.
 POT-LIFE: 3 ore.
 FUORI POLVERE: 1 ora.
 CALPESTABILITÀ: 2 ore.
 ESSICAZIONE TOTALE: 6 giorni.
 RESA: Circa 16-24 mq./lt. per mano.
 PULIZIA ATTREZZI: Lavare con acqua e sapone.
 CONSERVAZIONE: Chiuso nell'imballo originale, al fresco e al riparo dal gelo e dai raggi UV si conserva inalterato per almeno 12 mesi.

CARATT. CHIMICO-FISICHE

ASPETTO: liquido.
 COLORE: lattiginoso.
 ODORE: aromatico.
 PH (a 20°C): 8,2
 SOLUBILITÀ IN ACQUA: totale.
 PESO SPECIFICO: 1,034 kg/lt.
 PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: >60°C.
 VOC (Direttiva 2004/42/CE) :
 Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo.
 VOC espressi in g/litro di prodotto pronto all'uso:
 Limite massimo: 130,00 (2010)
 VOC del prodotto: 59,59

INDICAZIONI

Mescolare prima e durante l'utilizzo. Operare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Evitare l'applicazione del prodotto su supporti molto caldi.

Stendere una prima mano con vello, spandicera o pennello per applicazioni manuali, oppure a spruzzo o a rullo se si tratta di applicazione industriale. Attendere almeno due ore, dopodichè carteggiare con carta grana 320/400 o scotch brite. Applicare una seconda mano adottando le stesse modalità. Se a superficie asciutta, (circa 2 ore dopo) ha nuovamente alzato il pelo del legno, passare con pad rosso per lisciare la superficie, diversamente proseguire. Stendere una terza mano, seguendo le stesse modalità, con l'aggiunta di Indur K-34 (ved. scheda) per aumentare la durezza e le proprietà antimacchia della superficie.

Su legni scuri consigliamo di diluire la prima mano di prodotto con 20% di acqua distillata.

Su essenze oleose (ad es. teak) consigliamo di sgrassare bene la superficie prima di iniziare il ciclo di trattamento.

MANUTENZIONE ORDINARIA: ad ogni lavaggio utilizzare detersivo brillantante Mistrall diluito all'1-2% (ved. scheda).

MANUTENZIONE STRAORDINARIA: circa una volta all'anno con Nutro-Parquet o Nutro-Opax (ved. schede).

SALUTE

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti).

Indicazioni di pericolo:

EUH 210: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Nessun simbolo di pericolo è richiesto sull'etichettatura, tuttavia consigliamo di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini, non versare nelle acque di scarico per la salvaguardia ecologica dell'ambiente e adottare buoni criteri lavorativi.

PRIMA DI PROCEDERE SU TUTTA LA SUPERFICIE ESEGUIRE SEMPRE DELLE PROVE

GARANZIA LIMITATA - LEGGERE CON ATTENZIONE:

Le informazioni riportate nel presente documento vengono fornite in buona fede e sulla base delle ricerche accurate condotte da New Chemical Prevention. Tuttavia, poiché le condizioni ed i metodi di impiego esulano dal controllo della società, queste informazioni non sostituiscono i test preliminari, indispensabili per garantire la piena idoneità e sicurezza del prodotto all'applicazione specifica. Pertanto, New Chemical Prevention garantisce solo la conformità del prodotto alle specifiche di vendita correnti. Eventuale risarcimento dell'utente o la responsabilità di New Chemical Prevention si limitano esclusivamente al rimborso del prezzo d'acquisto o alla sostituzione di qualsiasi prodotto diverso da quanto garantito. New Chemical Prevention non offre alcuna garanzia esplicita o implicita relativa all'idoneità del prodotto ad uso specifico alla sua commerciabilità. New Chemical Prevention non risponde di eventuali danni accidentali o indiretti.

NEW CHEMICAL PREVENTION
 VIA MAESTRI DEL LAVORO, 10
 41034 FINALE EMILIA (MO) ITALY
 TEL.+39 0535 91336
 INFO@NEWCHEMICAL.IT
 WWW.NEWCHEMICAL.IT

