

ULTRACOAT RENEW FL

Primer bi-componente promotore di adesione per
vernici all'acqua bicomponenti Ultracoat



CAMPI DI APPLICAZIONE

Promotore di adesione bicomponente per applicazioni di vernici bicomponenti su parquet esistenti, finiti con vernici UV, vernici a solvente o a base d'acqua oppure finiti a olio esclusi trattamenti con Olio cera (oil wax) senza eseguire nessuna abrasione superficiale del vecchio trattamento

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ultracoat Renew FL è un promotore di adesione bicomponente che permette l'applicazione di un nuovo strato di vernice bicomponente a base d'acqua senza abraderne la vecchia finitura.

AVVISI IMPORTANTI

- Utilizzare trasportare e conservare **Ultracoat Renew FL** a temperature comprese fra +10°C e +25°C.
- Non utilizzare all'esterno.
- Utilizzare solo contenitori e attrezzi puliti.
- Solo per superfici interne.
- **Teme gelo e caldo, per trasporti a lunga percorrenza utilizzare mezzi con temperatura controllata.**

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del prodotto

Agitare il componente A, versare all'interno del fustino il componente B e agitare energicamente per alcuni minuti fino ad una totale miscelazione dei due componenti.

Per la confezione da 1 l + 0,180 l: agitare il componente A e successivamente versarlo nella vaschetta di confezionamento, versare il componente B e miscelare accuratamente fino alla totale miscelazione dei due componenti.

Per una sicura reazione fra i due componenti, attendere almeno 5 minuti prima di utilizzare il prodotto, che dovrà essere utilizzato al massimo entro 60 minuti. Trascorso questo tempo il **prodotto non è più utilizzabile.**

Preparazione della superficie

Eliminare accuratamente la polvere e i residui di sporco solido. Diluire 100 ml di **Ultracoat Remover Plus** per litro di acqua tiepida.

Applicare una piccola quantità della miscela sul pavimento e lasciare agire per qualche minuto affinché il prodotto ammorbidisca il vecchio polish e i residui di sporco.

Asportare i residui di sporco e vecchio polish.

Lasciare asciugare perfettamente e lavare nuovamente e accuratamente il pavimento con **Ultracoat Cleaner** e lasciare nuovamente asciugare.

Applicazione del prodotto

Utilizzando **Ultracoat Roller T3** procedere all'applicazione **Ultracoat Renew FL** in modo uniforme su tutta la superficie lasciando una quantità sufficiente che varierà a seconda della struttura superficiale del pavimento, circa 20 g/m² per superfici lisce e circa 35 g/m² per superfici spazzolate o piallate.

In ogni caso accertarsi che il prodotto sia applicato in modo uniforme su tutta la superficie.

Dopo 60/80 minuti dall'applicazione di **Ultracoat Renew FL** Applicare con **Ultracoat Roller T5** uno strato uniforme di **Ultracoat HT 2K** o **Ultracoat MT 2K**, seguendo le istruzioni riportate nelle relative schede tecniche.

Trascorsi 5/6 ore dall'applicazione di **Ultracoat Renew FL** non è più possibile applicare **Ultracoat HT 2K** o **Ultracoat MT 2K**.

PULIZIA

La pulizia degli attrezzi e di residui di **Ultracoat Renew FL** può essere effettuata con acqua, quando il prodotto è ancora fresco. Una volta indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

CONSUMO

Circa 20 g/m² applicato con **Ultracoat Roller T3** su superfici lisce.

Circa 35 g/m² applicato con **Ultracoat Roller T3** su superfici spazzolate o piallate

CONFEZIONI

Unità (A+B) da 2,70 + 0,49 l.

Unità (A+B) da 1 + 0,180 l.

IMMAGAZZINAGGIO

12 mesi nelle confezioni originali chiuse conservate in ambienti freschi e asciutti.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)		
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		
	comp. A	comp. B
Consistenza:	liquido lattiginoso	liquido
Colore:	biancastro	trasparente
DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)		
Massa volumica:	101 g/l	
Rapporto di miscelazione (A : B):	2,7 : 0,49	
Viscosità della miscela:	40 ± 1 sec. (tazza Ford Ø 3)	
Fuori impronta:	60/80 min.	
Sovraverniciabilità:	min. 1 h max. 6 h	

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

4650-5-2021-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

