

CapaSol Konzentrat

Grund transparent, diluabil cu apă, concentrat, pentru interior și exterior.



Descrierea produsului

Domeniu de aplicare	Grund special destinat egalizării suporturilor solide (fixe), poroase, ce sunt puternic sau neuniform absorbante. Este excelent în pregătirea suprafețelor poroase, absorbante, cum sunt: tencuielile, zidăria, B.C.A.-ul, pietrele naturale și plăcile de gips-carton precum și betonul, betonul ușor, mortarele și masele de șpaclu. Suprafețele vechi dense (compacte), netede, trebuie grunduite cu Caparol Dupa-Putzfestiger sau Caparol Haftgrund EG, în funcție de absorbția startului suport.										
Proprietăți	<ul style="list-style-type: none"> ■ foarte concentrat, diluabil cu 4-5 părți de apă ■ foarte productiv ■ consolidează stratul suport ■ capacitate mare de penetrare 										
Material de bază	Dispersie de rășină sintetică apoasă modificată.										
Ambalaj/Capacitate recipient	10 l										
Culoare	Transparent										
Depozitare	La rece, dar ferit de îngheț.										
Date tehnice	■ Densitate: 1,0 g/cm ³ .										
Compatibilitatea conform fișei tehnice nr. 606	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>interior 1</td> <td>interior 2</td> <td>interior 3</td> <td>exterior 1</td> <td>exterior 2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	interior 1	interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2	+	+	+	+	+
interior 1		interior 2	interior 3	exterior 1	exterior 2						
+	+	+	+	+							
Definirea domeniilor de aplicare	(-) nu este adecvat / (o) adecvat condiționat / (+) adecvat										

Aplicare

Suporturi recomandate	Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără substanțe de separare. Respectați VOB, cap. C, DIN 18363, alineat 3.
Pregătirea suprafeței	Vă rugăm să consultați fișa tehnică nr. 650 „Straturi suport și pregătirea lor” în vederea determinării compatibilității produsului pe diferitele straturi suport și pregătirea lor necesară.
Mod de aplicare	Se aplică bine prelucrat, cu bidineaua sau pensula, până la consolidarea / saturarea totală a suprafeței. Rolele și aparatele de pulverizare de înaltă presiune sunt mai puțin recomandate. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă.
Diluare	Cu apă.



Instrucțiuni de aplicare	Pe suprafețe normal absorbante, CapaSol Konzentrat se diluează cu 3-4 părți apă. Pentru grunduirea suprafețelor foarte absorbante, CapaSol Konzentrat se diluează cu 4-5 părți apă și se aplică, dacă este necesar, ud pe ud, până la saturarea totală a suportului. În cele mai multe cazuri, este suficient un singur strat de grund. Pentru grunduirea suprafețelor de beton, beton ușor, mortare Disbocret și mase de șpaclu cu conținut de ciment, șapele anhidride și de ciment, CapaSol Konzentrat se diluează cu 2 părți apă. Grundul nu are voie să formeze peliculă lucioasă.
Consum	Cca. 50-200 ml/m ² , în funcție de gradul de absorbție și structura suportului. Consumul exact se determină prin efectuarea de probe.
Condiții de prelucrare	Temperatura materialului, aerului și a stratului suport: minim +5°C până la max. +30°C.
Timp de uscare	La +20°C și 65% umiditate relativă a aerului, se poate vopsi după 12 ore. În cazul temperaturilor mai scăzute se păstrează un timp de uscare mai îndelungat.
Unelte	Se aplică bine prelucrat, cu bidineaua sau pensula, până la consolidarea / saturarea totală a suprafeței. Rolele și aparatele de pulverizare de înaltă presiune sunt mai puțin recomandate. Aplicarea cu aparate Airless este totuși posibilă. Aplicare Airless: Unghi de pulverizare: 60° Duză: 0,029" Presiune la pulverizare: 50 bar Curățarea uneltelor se face prin spălare cu apă, imediat după utilizare.
Notă	CapaSol Konzentrat nu este recomandat pentru suprafețele orizontale cu acumulare de apă.

Recomandări

Frazele de pericol și precauție (valabil la data publicării)	Poate provoca o reacție alergică a pielii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Evitați orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea. Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălați cu multă apă și săpun.
Eliminare	Deșeurile lichide de material se elimină la un punct de colectare a vopselelor/lacurilor vechi, deșeurile uscate de material ca deșeuri din construcții și demolări, ca deșeuri municipale sau menajere.
Valoare limită admisă de UE pentru conținutul COV	30 g/l (2010). Acest produs conține max. < 1 g/l COV.
Cod produs vopsele și lacuri	BSW20
Compoziție	Rășină poliacrilată, apă, aditivi, conservanți.
Consultanță tehnică	În această publicație nu pot fi tratate toate suporturile întâlnite în practică precum și pregătirea din punct de vedere tehnic a acestora. În cazul necesității pregătirii unor straturi suport ce nu se regăsesc în această fișă tehnică, este necesar a se consulta suportul tehnic Caparol sau reprezentanții noștri comerciali. Vă putem oferi sfaturi detaliate, pentru fiecare obiectiv în parte.
Suport tehnic	☎ 0800.800.600 e-mail: tehnic@caparol.ro

Fișa tehnică nr. 655 - Ediție: Martie 2020

Această fișă tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Având în vedere multitudinea tipurilor de straturi suport și condițiile obiectivului, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare. În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea. Informați-vă cu privire la actualitatea acestei fișe tehnice accesând www.caparol.ro. Acest document este o traducere a fișei tehnice germane nr. 655 - CapaSol Konzentrat - Ediție: Februarie 2019