

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 01-BRO-ProContact

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Baumit ProContact (Masa de spaclu pentru termoizolatii)

2. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

se utilizeaza ca adeziv pentru lipirea placilor din polistiren sau vata minerala pe suporturi minerale, la fatadele cladirilor. Produsul este utilizat si ca masa de spaclu (grund) pentru netezirea acestor placi (cu inglobare de plasa de fibre din sticla, in cazul realizarii termoizolarii prin exterior a fatadelor cladirilor).

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: S.C.

BAUMIT ROMANIA COM S.R.L., B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6, Bucuresti, Punct de lucru: Bolintin Deal, jud. Giurgiu

5. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/1773-2017

6. Performanta produselor:

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Densitate Kg/m ³	Proc prod	1430..1470	1450
Aderenta la suport din polistiren, densitate 15kg/m ³ (28 zile), N/mm ²	SR EN 13494 : 2005	>0,08	0,096
Aderenta la suport din beton, N/mm ²	SR EN 1015-12 :2005	>0,5	0,70
Rezistenta la compresiune 28 zile, N/mm ²	SR EN 1015-11:2002	>7,0	7,82
Rezistenta la intindere prin incovoiere (28 zile), N/mm ²	SR EN 1015-11:2002	>3,0	3,7
Permeabilitatea la vaporii de apa (coeficient de rezistenta la difuzia vaporilor μ)	SR EN 1015-19 :2003	>17,5	18
Conductivitate termica , w/mK	SR EN 1745 : 2003	0,80±0,1	0,80
Clasa de reactie la foc	SR EN 13501-1+A1: 2010	-	A1

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ing. Florin Popescu
16.06.2017, București

