

HIDROIZOLATIE LICHIDA PE BAZA DE CAUCIUC ACRILIC

DESCRIERE SI PERFORMANTE

Hidroizolatia lichida pe baza de apa este compusa in principal din copolimeri acrilici. Dupa intarire, acoperirea formata devine puternic fixata pe suport si este total elastica. Penetreaza eficient in crapaturi si fisuri si se comporta foarte bine la cicluri inghet-dezghet. Prezinta o aderenta foarte buna pentru majoritatea tipurilor de suprafete suport (beton, membrane bituminoase, azbociment, tabla zincata, spuma poliuretanică, suporturi polimerice de tipul: PP^{*}; PE, RPN, PVC^{*}, etc.). Produsul este disponibil in 2 variante functie de temperatura de aplicare: Formula de vara si formula de iarna.

^{*} Aplicarea este posibila doar dupa o pregatire adecvata pentru deschiderea porilor sau pe suprafete imbatranite.

PROPRIETATI

Permeabila la vapori de apa;
Impermeabila la apa;
Aderenta foarte buna;
Usor de aplicat;
Se aplica in sistem multistrat cu plasa de armare;
Disponibila in culori: caramiziu, maro, alb, gri, verde, bej
Rezistenta buna la UV, apa si la imbatranire;
Rezistenta la fungi, alge si bacterii;
Utilizabila la exterior si la interior.

COMPOZITIE CHIMICA

Hidroizolatie pe baza de cauciuc acrilic

PROPRIETATI FIZICE

Prezentare: pasta vascoasa omogen colorata, opaca;
Vascozitate: 15000 – 30000 mPa's;
Materiale nevolatile – $74 \pm 2\%$ (masic);
Densitate: $1,46 \pm 0,1$ g/cm³;
Rezistenta la apa: dupa 72 de ore – foarte buna;
Rezistenta la temperatura - de la -30°C la 80°C;

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Chemibar MLB

Vopsea hidroizolanta speciala

Categoria: Vopsele si lacuri hidroizolante



Temperatura minima de aplicare si intarire +10 °C;
Impermeabilitate la apa sub presiune 4 zile – fara penetrare;

Alungire la rupere > 350%;

Curatare/diluare: apa;

Aplicare: pensula, trafalet, pistol;

Consum final: 1.2 – 1.8 Kg in sistem multistrat armat

Timp uscare reacoperire: 5 – 7 ore;

Timp de uscare pentru utilizare – 72 ore;

Termen de valabilitate – 12 luni;

Aspect pelicula uscata – uniform cauciucat mat.

APLICATII

Vopseaua lichida pe baza de cauciuc acrilic CHEMIBAR MLB este ideala pentru hidroizolarea de: terase, acoperisuri plate, acoperisuri cu panta, acoperisuri sintetice, etc. pentru: case private, blocuri, hoteluri, supermarket-uri, fabrici, depozite, companii de constructii, servicii de mentenanta, etc. Produsul se mai poate utiliza cu succes la hidroizolari interioare de pardoseli si pereti in vederea aplicarii de placi ceramice sau a altor materiale.

INSTRCTIUNI DE APLICARE

Pregatirea suprafetei:

Suprafetele care vor fi vopsite trebuie sa fie uscate, desprafuite si degresate (fara ulei sau alti contaminanti organici). Suprafetele minerale vor fi amorsate cu o amorsa preparata prin adaugarea de 20 – 30 % masice de apa.

Suprafetele noi: beton; tencuieli menereale; gleturi de ciment/var se vor lasa la maturare cel putin 28 zile de la punerea in opera in vederea acoperirii cu hidroizolatie lichida.

Suprafetele reparate se lasa pentru uscare cca 72 de ore. Toate suprafetele minerale dupa pregatire vor fi amorsate cu hidroizolatie diluata 20 – 30 % cu apa .

Pregatire produs:

Se curata urmele de praf sau grasimi de pe capac pentru evitarea riscului de contaminare a produsului. Vopseaua se va amesteca inainte de utilizare pentru o omogenizare cat mai buna.

Aplicarea hidroizolatiei lichide:

Chemibar MLB
Versiune 5.1 E1
Realizat: mai 2014

ADSSOL RESINS S.R.L.
Valea Lunga, 54-56, Bucuresti,
Romania
Tel: 0757150537; 0745230635
Email: office@adssol.ro
Web: www.chematec.ro
www.adssol.ro

Chemibar
Vopsele si lacuri hidroizolante
PRODUSE PERFORMANTE
CHEMATEC

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Chemibar MLB

Vopsea hidroizolanta speciala

Categoria: Vopsele si lacuri hidroizolante



ETAPE:

1. **PREGATIREA SUPRAFETEI:** Se repara gaurile, fisurile, crapaturile, etc. dupa care suprafata se curata, degreseaza si se asteapta ca suportul sa fie complet uscat.
2. **AMORSAREA:** Se va aplica primul strat de amorsa obtinut din diluarea produsului cu 20 – 30 % apa. Se va urmari la amorsare acoperirea tuturor crapaturilor, gaurilor, gropilor, etc. Amorsa se va aplica cu bidineaua sau cu rola.
3. **MONTAREA PLASEI DE FIBRA (DE STICLA):** Dupa uscarea stratului de amorsa, se va intinde plasa de fibra pe suprafata amorsata si se va lipi prin roluirea unui strat de produs Chemibar MLB diluat 5 : 6 % pentru o trecere mai buna prin plasa si o lipire eficienta de amorsa.
4. **TERMINAREA HIDROIZOLARII:** Dupa uscarea stratului 2, se vor aplica 1 sau 2 straturi de produs nediluat pentru atingerea rezultatelor optime. Este recomandata protejarea si sigilarea hidroizolatiei acrilice cu un strat de lac compatibil Chemibar HV.

CURATAREA SI INDEPARTAREA

Curatarea echipamentelor de aplicare se va face cu apa imediat dupa ce acestea au fost utilizate.
Curatarea hidroizolatiei intarite de pe materiale se va face cu decapantul Chemicmax EH.

DATE DE SECURITATE SI SIGURANTA

Deseurile compuse din galeti cu vopsea uscata, constituie deseuri pentru constructii si se vor trata conform legislatiei in vigoare.

Fraze de securitate:

S2; S26; S46.

VALABILITATE

CHEMIBAR MLB, are o perioada de valabilitate de 1 (un) an de la data fabricarii, in recipientii originali inchisi etans. Produsul chiar si dupa o depozitare mai lunga de un an, nu arata modificari esentiale a calitatii. Produsul ramas dupa utilizare in recipientul original va avea o perioada de

Chemibar MLB
Versiune 5.1 E1
Realizat: mai 2014

ADSSOL RESINS S.R.L.
Valea Lunga, 54-56, Bucuresti,
Romania
Tel: 0757150537; 0745230635
Email: office@adssol.ro
Web: www.chematec.ro
www.adssol.ro

Chemibar
Vopsele si lacuri hidroizolante
PRODUSE PERFORMANTE
CHEMATEC

FISA TEHNICA A PRODUSULUI

Chemibar MLB

Vopsea hidroizolanta speciala

Categoria: Vopsele si lacuri hidroizolante



garantie mai mica din cauza reactiei de oxidare cu aerul introdus la folosire.

DEPOZITARE SI TRANSPORT

Produsul este ambalat in galeti din material plastic de: 5; 10; 20; Kg inscrite pe ambalaj.

Vopseaua va fi ferita de intemperii, radiatii solare, surse de caldura, inghet. Exista riscul afectarii proprietatilor vopselei in urma inghetului si in consecinta deprecierea acesteia.

Detalii suplimentare: www.chematec.ro

Toate informatiile se bazeaza pe experienta noastra si pe teste efectuate in laborator, oferite cu buna credinta, in vederea obtinerii de catre utilizatori a celor mai bune rezultate cu produsul **CHEMIBAR MLB** al **ADSSOL RESINS s.r.l.** Produsele sunt destinate utilizarii profesionale si nu ne asumam responsabilitatea pentru rezultate nesatisfacatoare, neconforme, urmare a utilizarii produsului in afara recomandarilor sale fapt pentru care recomandam testarea individuala.

Chemibar MLB
Versiune 5.1 E1
Realizat: mai 2014

ADSSOL RESINS S.R.L.
Valea Lunga, 54-56, Bucuresti,
Romania
Tel: 0757150537; 0745230635
Email: office@adssol.ro
Web: www.chematec.ro
www.adssol.ro

Chemibar
Vopsele si lacuri hidroizolante
PRODUSE PERFORMANTE
CHEMATEC