


# Permafix 790



## Ultra leichtes Washi Tapetenband

Washi-Tape mit sehr geringer Klebkraft. Besonders geeignet für empfindliche Untergründe wie z.B. Papier, Tapeten, Stoffe, Beschichtungen und frisch gestrichene Flächen. Die Eignung des Bandes auf sehr heiklen Oberflächen ist vorgängig zu prüfen. Der Einsatz auf Sichtbeton, Naturstein, eloxiertem Aluminium und WPC wird nicht empfohlen.

Einsatzdauer	UV-beständig
Klebkraft	Randscharfe Farbkanten

### Produktbeschreibung

Ultra leichtes Washi Abdeckband aus japanischem Reispapier

### Eigenschaften

- geringer Tack
- sehr geringe Klebkraft
- für heikle Oberflächen
- randscharfe Farbkanten

### Technische Daten

<b>Träger</b>	Japanisches Reispapier
<b>Kleber</b>	Acrylat
<b>Banddicke</b>	0.075 mm
<b>Klebkraft auf Stahl</b>	0.45 N/cm
<b>Bruchdehnung</b>	3.5%
<b>Reissfestigkeit</b>	30 N/cm
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	+80°C
<b>Anwendungstemperatur</b>	+5°C bis +40°C

### Lieferform

Rollen à 50 m

<b>Artikelnummer</b>	217990	217991	218097			
<b>Breite</b>	25mm	30mm	38mm			
<b>Rollen/Karton</b>	36	32	24			

### Farbe

Pink

### Lagerung

In hitze- und frostfreier Umgebung lagern, möglichst bei Temperaturen zwischen 18°C und 21°C und bei relativer Luftfeuchtigkeit von 65%. Achten Sie darauf, die Klebebänder nicht der direkten UV-Strahlung auszusetzen.

Möglichst in sauberer und schmutzfreier Umgebung aufbewahren, weg von scharfen und eckigen Gegenständen, um Beschädigungen an den Bändern zu verhindern.

Das längere Aufbewahren der Bänder in Autos kann die Qualität der Bänder beeinflussen.

**Bemerkungen**

Die Haftflächen müssen sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Staub, Fette, Öle sowie lose Teile müssen entfernt werden. Vorsicht bei geölten Oberflächen. Der Einsatz auf eloxiertem Aluminium wird nicht empfohlen. Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Entwicklung. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine fachgerechte und damit erfolgreiche Verarbeitung der Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte der Produkte, nicht jedoch für die Verarbeitung übernommen werden. Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung unserer Produkte für seinen Zweck zu bestimmen. Vorversuche sind empfohlen.