

Produktdaten: / Product Specification:

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril, mikrogeraute Oberfläche, blau, unsteril und puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of nitrile, micro-roughened surface, blue, non-sterile and powder-free. Can be worn on either hand.

Produktbeschreibung:

Product Description:





Haupteinsatzgebiet:

Main application area:

Geeignet für Lebensmittelindustrie, Labor, stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen.
 Suitable for food industry, laboratory work, stationary and outpatient care facilities.

Ausführungen:
 Sizes:

Nitril Expert Medizinischer
 Untersuchungshandschuh

Artikelbeschreibung/ Article Description	Größe/ Size	Farbe/Colour	Box-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	BOX/ VE
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	S	Blau/Blue 	100 Stk./Pcs.	18731	7649997841017	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	M	Blau/Blue 	100 Stk./Pcs.	18732	7649997841024	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	L	Blau/Blue 	100 Stk./Pcs.	18733	7649997841031	10
Nitrilhandschuh/ Nitrile gloves	XL	Blau/Blue 	100 Stk./Pcs.	18734	7649997841048	10

Qualitätssicherung:
 Quality Management:

EN 455 - 1, 2, 3, 4; EN ISO 374 - 1, 2, 3, 4, 5; EN 420; ASTM D6319, CAT III PSA - Verordnung (EU) 2016/425.

Directive 89/686/EEC; AQL 1,5

CE- Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen / CE- Marking on each packaging level

CE- Klassifizierung: Klasse I / CE- Classification: Class I

Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen / The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenthiazole.

Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC) / The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Verwendbarkeit:
 Shelf Life:

 3 Jahre / 3 Years

Dimensionen:
 Dimensions:

Größe/ Size	Länge/ Length in mm	Breite/ Width in mm	Wandstärke einzelne Wand Thickness (single wall) in mm			Vor Alterung / Before Ageing	
			Schaft / Cuff	Hand / Palm	Finger / Finger	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
S	240	84 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	min. 6 N	min. 500 %
M	240	94 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	Nach Alterung / After Ageing	
L	240	105 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02	Reißfestigkeit/ Tensile strength	Dehnbarkeit/ Elasticity
XL	240	113 ± 3	min. 0,05	0,08 ± 0,02	0,12 ± 0,02		

Symbole:
 Symbols:

