

Fecha de Alta

08-08-2006

Versión

4 - 27/07/2017

**FAMILIA** TRATAMIENTOS SUELO Y METALES**LÍNEA** COMPLEMENTOS SUELO**DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA**

Aditivo en polvo, lavado y seco que convierte a las pinturas de suelos en antideslizantes.

USOS

Exterior/Interior

Recomendable para pinturas de suelos (ver familia8)

Zonas donde se corre el riesgo de deslizamientos por lluvias, nieves...

PROPIEDADES

Inodoro

- Elevada estabilidad

Fácil incorporación. Buena homogeneización

Inerte

Atóxico por composición química

Apenas altera los tiempos de secado de la pintura a la que se incorpora

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	ADITIVO ANTIDESLIZANTE
Relación de mezcla	Añadir de 0,2 a 0,4 kg/l de pintura
Acabado	Polvo redondeado
Peso específico	2,52± 0,05 kg/l
Sólidos en volumen	100± 1
Sólidos en peso	100± 1
Rendimiento aprox. por mano	En función del uso del producto
Secado tacto	El de la pintura base
Repintado	El de la pintura base
Colores	Beige, no altera el color final de la pintura a la que se incorpora

PREPARACIÓN DEL SOPORTE**Soportes Nuevos**

Proceder como se indica en ficha técnica de la pintura correspondiente a la que se adicione.

-Soportes asfálticos:

- Proceder como se indica en ficha técnica de la pintura correspondiente.

Restauración y mantenimiento

Proceder como se indica en ficha técnica de la pintura correspondiente.

MODO DE EMPLEO**Consejos de aplicación**

-Incorporación a pintura:

- Incorporar y homogeneizar en las proporciones prescritas en características técnicas.

- En el caso de pinturas al agua deben utilizarse, materiales inoxidables (como acero inoxidable). Utilizar maquinaria que permita la adición con diluciones mínimas para evitar que los ardididos se sedimenten. -Espolvoreado: - Incorporar en las

Fecha de Alta

08-08-2006

Versión

4 - 27/07/2017

proporciones prescritas en características técnicas. - Aplicar sobre pintura mordiente, mediante maquinaria adecuada, eliminando los excesos de aditivo mediante barrido o cepillado, una vez seco el producto final. - Caso de espolvoreado mecánico y dada la gran variedad de equipos de proyección, existentes en el mercado, debe comunicarse al fabricante de los mismos que las boquillas soporten productos abrasivos (por ejemplo carbono-tungsteno). En el caso de pinturas al agua deben utilizarse materiales inoxidables (como acero inoxidable).

Disolvente para dilución y limpieza

Método de aplicación Dilución orientativa

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Obra nueva			
MAX			
STD	Pinturas Suelos (Familia 8)		Pinturas Suelos (Familia 8)
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX			
STD	Pinturas Suelos (Familia 8)		Pinturas Suelos (Familia 8)
Asfalto			
MAX			
STD	Pinturas Suelos (Familia 8)		Pinturas Suelos (Familia 8)

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

5 Kg, 20 Kg