

## ProAqua Parketlak – zijdeglanzend

## 2-358X

**1. Beschrijving:** Kleurloze, zijdeglanzende lak voor het aflakken van houten oppervlakken in huis. Deze lak kan gebruikt worden voor het gronderen of lakken van sterk belaste houten oppervlakken zoals planken vloeren, parket, trappen of werkbladen. *NIET geschikt voor kurkvloeren!* De lak is lichtvast en sterk hechtend. De Ecotec ProAqua parketlak is vrij van formaldehyde.

### 2. Inhoud

0,5L	2-3587
1L	2-3586
2,5L	2-3583
10L	2-3584

**3. Verbruik:** Ca. 65-75ml/m<sup>2</sup> of 13-15m<sup>2</sup>/L, naargelang ondergrond en laagdikte.

**4. Kleur:** Standaard = kleurloos. Inkleurbaar volgens de Ecotec-kleurkaart en in RAL en NCS (bij benadering).

**5. Verdunningsmiddel :** Water (maximaal 3-5%)

**6. Droogtijd:** Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: stofdroog na 30 minuten; schuren na 1 uur; overschilderbaar na 2u. De 3<sup>de</sup> laag na minimum 6 uur aanbrengen. Uitgehard na ca. 1 week. Te dikke lagen kunnen de droogtijd sterk beïnvloeden.

### 7. Waar gebruiken:

Zeer geschikt voor het behandelen van zwaar belaste oppervlakken zoals planken vloeren, trappen of parket. *NIET geschikt voor kurkvloeren!* Ecotec ProAqua parketlak is ook toe te passen op maathoudend elementen zoals vensters, deuren, werkbladen, speelgoed of meubelen.

### 8. Eigenschappen

#### 8.1 Technische eigenschappen :

Zeer goed vulvermogen en waterafstotend. Sterk belastbaar en snel drogend. Hoge en langdurige hardheid. Viscositeit (bij 20°C): 70sec. bij 4mm. DIN-beker Ecotec ProAqua parketlak voldoet aan de normen van EN71 deel 3 veilig voor kinderspeelgoed ; DIN 53160 zweet- en speekselvast. DIN 68861 deel 1B weerstand tegen chemische stoffen (uitgezonderd sterk kleurende proefmiddelen).

#### 8.2 Biologische eigenschappen:

Op basis van niet-giftige en natuurlijke grondstoffen. Bij correct gebruik is de ProAqua parketlak onschadelijk voor mens en natuur.

**9. Verwerking:** Niet verwerken onder 15°C !

#### 9.1 Voorbereiding

Voor gebruik goed oproeren. Bij looizuurhoudende of harshoudende houtsoorten eerst een test uitvoeren om na te gaan of er geen uitbloedingen kunnen ontstaan. De ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Oude loszittende verflagen dienen verwijderd te worden. Vastzittende verflagen goed opschuren. Steeds vooraf opschuren met minstens K180. Olie- of harshoudend hout moet grondig ontvet worden. Indien nodig voorbehandelen met Ecotec Iso-Sol isolerende grondering.

#### 9.2 Verwerking

Als grondlaag wordt 1 laag Ecotec ProAqua parketlak met een borstel of kortharige lakrol aangebracht; hierbij dient de richting van de houtnerven gevolgd te worden. De eerste laag mag verdund worden met max. 3-5% water. Na grondige droging opschuren (K180-220) en afwerken met 2 dunne lagen onverdunde lak. Tussen de verschillende lagen telkens opschuren met schuurpapier K320.

**10. Materiaal:** Goede verwerking met borstel of kortharige lakrol. Materiaal na gebruik met warm water reinigen.

**11. Stockeren:** Koel en droog, maar wel vorstvrij. Reeds geopende potten zeer goed sluiten.

**12. Samenstelling:** Water, kiezelzuur, was, silikone, huidverhinderingsmiddel, reinacrylaat, Butoxyethanol en conserveringsmiddel (CMI/MI; Adipohydrizid). EUH208: Bevat een mix van 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazolin-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazolin-3-on (3:1); 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; Adipohydrizid. Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

**13. Veiligheidsvoorschriften:** Ook niet giftige verven dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn. Tijdens de werkzaamheden de ruimte steeds goed verluchten.

#### 15. Voorschriften VOS- verordening:

VOS-gehalte : 45gr./L - Cat: e-WG  
Grenswaarden: vanaf 01-01-2010: 130 gr./L

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door: