



Via Guido Rossa, 2 - 40056 Crespellano (BO) Italy  
ph. +39 051 96.91.09 - fax + 39 051 96.98.37  
e-mail: ecosimp@ecosimp.com - web: ecosimp.com



- NO** **NO**  
CH<sub>3</sub>OH **Methanol**
- NO** **NO**  
TIN **Tin Salts**
- NO** **NO**  
CO **Isocyanates**

# FLOORING



EcoSiMP®Flooring is een Ecolabel gecertificeerde reactieve silanische lijm voor de installatie van houten vloeren met een lage milieu-impact. In vergelijking met de traditionele silanische lijmen, geeft EcoSiMP®Flooring geen methanol vrij en bevat geen organische tin zouten. Geheel zonder isocyanaten, ammines, oplosmiddelen, ftalaten en water.

EcoSiMP®Flooring is een 1 component vocht-uithardende lijm die klaar is voor gebruik en is gemakkelijk te verwerken. Het is het ideale product voor het verlijmen van 2 -3 laag kant en klaar hardhouten parket. Hecht op alle soorten dekvloeren gemaakt van cement, beton, anhydriet, hout, multiplex, tegels en marmer. Vlekt niet op de houten vloeren.

Uitstekend geschikt voor geluidsisolerende en verwarmde vloeren.

**Verwerkingstijd:** Circa 80 min (23°C - 50% u.r.).

**Beloopbaar:** na 12 uur (23°C - 50% RV).

**Bruikbaar:** na 48 uur (23°C - 50% RV).

**Verbruik:** 800 tot 1.300 g/m<sup>2</sup> afhankelijk van de ondergrond.

**Voorbereiding ondervloer:** De ondergrond moet voldoende vlak, drukvast, droog, stofvrij en schoon zijn. Meet de vochtigheid van de dekvloer met een carbide hygrometer. De dekvloer mag niet vochtiger zijn dan 2% (1,7% voor dekvloeren met vloerverwarming).

**Gebruik:** Eenmaal geopend, verwijder de aluminium cover en houd deze apart. Breng de lijm aan met een lijmkam en installeer houten vloeren binnen ca. 80 minuten. Leg de houten parketstroken in de lijm en druk omlaag om een goede hechting tussen hout en lijm te bekomen. Verwerkbaar bij een temperatuur tussen 5°C en 35°C. De

optimale temperatuur ligt tussen 15°C en 25°C. Het product mag nooit worden verdund. **Voorzorgsmaatregelen:** Vermijd contact met de huid door handschoenen te gebruiken gemaakt van latex, rubber of polyethyleen. Het product stoot ethylalcohol uit. De hoeveelheid uitgestoten in de lucht tijdens het gebruik, zelfs in beperkte ruimtes, is niet gevaarlijk voor de gezondheid en heeft een te verwaarlozen interactie met het menselijke metabolisme. Als algemene regel raden we aan om de kamers tijdens het gebruik te ventileren.

**Bewaring:** in de originele hermetisch gesloten verpakking bij 25°C, zijn de producteigenschappen gehandhaafd tot 12 maanden. Vermijd vochtige ruimtes en temperaturen boven 35°C. In het geval van een gedeeltelijk gebruik, plaats de aluminium cover goed op de bovenzijde van de resterende lijm en sluit de emmer met het deksel.

**Reiniging van het gereedschap:** Wanneer het product nog niet droog is, kunnen alle sporen gemakkelijk van de lijmkam verwijderd worden met behulp van papier of een doek. Eenmaal uitgehard, zijn ze mechanisch te verwijderen, wat nog gemakkelijker is. Omdat de lijm niet-toxisch en niet-schadelijkheid is, kunnen alle resten via de normale afvalstroom afgevoerd worden.

**Recyclage:** De metalen verpakkingen (emmer en deksel) kan worden gerecycleerd door het in de juiste afvalbak op te slaan of te leveren bij een gedifferentieerd afvalinzamelpunt (in overeenstemming met de lokaal geldende regelgeving). Zorg ervoor dat de emmers droog zijn, en dat zoveel mogelijk lijmresten zijn verwijderd, vooraleer de emmers te verwijderen.

Netto-inhoud: 16 Kg