

Boeiende Stuccotechniek met Kreidezeit Stucco fijn & Parelglans pigmenten



1 laag Kreidezeit Stucco fijn + 1 laag Punische was gepigmenteerd met parelglans pigment brons



Deze mooie afwerking met metaalachtige glans kost minder moeite dan klassiek stucwerk. Bij deze techniek wordt het stuccomateriaal in slechts één licht gestructureerde laag aangebracht en niet zoals gebruikelijk gladgestreken en geprest. De structuur wordt benadrukt door het opbrengen van Punische was waarin vooraf parelglans pigment werd gemengd. Hoewel het stucwerk zelf aanvankelijk niet glanst, wordt door het polijsten van de waslaag een glanzend oppervlak verkregen.

De hier voorgestelde techniek wordt gerealiseerd op bij voorkeur stevige doch poreuze minerale ondergrond zoals kalk-, kalkcement-, cementpleisters, beton, steen, gipspleister, gipskarton- en gipscelluloseplaten b.v. Fermacell. Alle zuigende ondergronden worden met Kreidezeit Caseïnegrondering voorbehandeld (stap 1). Daarop volgt een laag Hechtpleister fijn (stap 2).

Op intacte geschilderde ondergrond moet eerst een minerale hechtlaag aangebracht worden zoals b.v. Kreidezeit Gekkkosol minerale verf met fijne structuur. Daarna volgen de stappen 2 – 5.

Opbouw op minerale ondergrond:

- stap 1: gronden met Kreidezeit Caseïnegrondering
- stap 2: basislaag met Kreidezeit Hechtpleister fijn
- stap 3: een licht gestructureerde laag met Kreidezeit Stucco fijn
- stap 4: een gespateld laagje Kreidezeit Punische was met parelglans pigment
- stap 5: polieren met spatel en Kreidezeit Punische was



stap 3: zodra de grondering met Caseïnegrondering en de basislaag met Hechtpleister fijn droog zijn, wordt Stucco fijn (hier gepigmenteerd volgens kleur 134 uit de kleurenwaaier) licht gestructureerd gespateld.



stap 4/a: Parelglanspigment, hier Brons 3.13, met een weinig water aanmaken.



stap 4/b: aangemaakt pigment met Punische was mengen.



stap 4/c: de gekleurde Punische was wordt over de Stucco fijn gespateld.



Stap 5: Polijsten met roestvrije spatel



Het resultaat

Al de vernoemde producten zijn verkrijgbaar bij Bio Home Westerlo en Bio Home Leuven. Ze kunnen ook online besteld worden op shop.biohome.be

Bio Home Westerlo:
Zone Kamp C 12
2260 Westerlo (Oosterwijk)
T 014 262577

Bio Home Leuven:
Vaartkom 1 C
3000 Leuven
T 016 237124

www.biohome.be
info@biohome.be