

ProAqua PrestoPrim

2-377x

1. Beschrijving

Witte, oplosmiddelarme, primer op waterbasis voor het voorbehandelen van oppervlakken die met ProAqua lakken afgewerkt worden en dit in binnenbereik. Kan algemeen ingezet worden op hout, maar ook als fixeermiddel op kunststoffen, niet-roestende metalen en op oppervlakken die voorheen met olielakken behandeld werden.

2. Inhoud

0,25 L	2-3771
0,75 L	2-3772
2,5 L	2-3773
10 L	2-3774

3. Verbruik

Ca. 100 – 120ml/m² en 7,5 - 10m²/L; afhankelijk van de ondergrond.

4. Kleur = wit

5. Verdunningsmiddel

Dit product dient onverdund aangebracht te worden.

6. Droogtijd

Naargelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: stofdroog na 20 minuten en overschilderbaar na 3-4u (bij 20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid).

7. Waar gebruiken

Ecotec ProAqua PrestoPrim is een algemeen inzetbare, goed vullende primer en fixeerder voor het behandelen van onder punt 1 vermelde ondergronden en dit in binnenbereik. Product kan niet toegepast worden op aluminium!

8. Eigenschappen

8.1 Technische eigenschappen

Gemakkelijk verwerkbaar, sterk hechtend en snel drogend. Ecotec ProAqua PrestoPrim heeft een hoge dekkingsgraad en vullend vermogen. Maakt het mogelijk de ProAqua lakken zowel op hout als andere ondergronden, zoals oude met olielakken behandelde lagen, kunststoffen en niet-roestende metalen toe te passen.

8.2 Biologische eigenschappen

Ecotec ProAqua PrestoPrim is op basis van voornamelijk niet-giftige en natuurlijke grondstoffen en dit met respect voor de natuur vervaardigd. Is oplosmiddelarm en bevat slechts 25gr. VOS per liter. Sterk ademend en veroorzaakt geen elektrostatische opladingen. Bij correct gebruik is de Pro Aqua PrestoPrim onschadelijk voor mens en natuur.

De ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Oude loszittende verflagen dienen verwijderd te worden. Vastzittende verflagen goed opschuren. Olie-en of harshoudend hout moet ontvet worden en indien nodig voorbehandeld met Ecotec Iso-Wood – isolerende grondering.

9.2 Verwerking

1 tot 2 lagen aanbrengen en tussendoor opschuren (korrel 320-400). Let erop dat het product goed uitgedroogd is voor met een verdere afwerking wordt gestart. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen kunnen de droogtijd sterk beïnvloeden. Verder afwerken met Ecotec ProAqua lakken (laagdikte van 100 micron is aanbevolen).

10. Materiaal

Kwast, lakrol of spuitpistool (zoals Airless of Aircoat).
 Airless & Aircoat: Nozzle: 0,28 – 0,38mm of 0,011 – 0,015inch werkhoeck 40-60°; druk ca. 150bar; niet verdunnen
 Materiaal na gebruik met lauw water en zeep reinigen.

11. Stockeren - Koel en droog, maar wel vorstvrij. Reeds geopende emmers zeer goed sluiten. Ongeopend 1 jaar houdbaar.

12. Samenstelling

Water, talkum, kiezelarde, TiO₂, reinacrylaat, Isocyanat-polymeër, Buthoxyethanol, conserveringsmiddel op isothiazolin-basis. **EUH208**: Bevat 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, samengesteld uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr.247-500-7] en 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. [EG nr.220-239-6](3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. **EUH210**: Veiligheids-informatieblad op verzoek verkrijgbaar. Dichtheid ca. 1,3g/cm³

13. Veiligheidsvoorschriften

Verfresten verwijderen volgens de lokale voorschriften

14. Voorschriften VOS verordening

VOS gehalte : 25 g/L - Cat: i-WG
 Grenswaarden : vanaf 01-01-2010: 140 g/L

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. De technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe steekkaart bestaat van recente datum. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec-producten worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Ecotec Natural Paints

info@ecotec-naturalpaints.be
 www.ecotec-naturalpaints.be

Versie 05-2018