

POLIERZEEP (Glätteseife) KreidezeitBio Home, Britselaan – Zone Kamp C 12, 2260 Westerlo(Oosterwijk) www.natuurverf.be

100% natuurlijk

Beschrijving

Olijfoliezeep wordt rond Marseille sinds de middeleeuwen gemaakt, maar sinds einde 16de eeuw is er sprake van industriële productie van Marseillezeep. De basisreceptuur is sindsdien niet veranderd. Boomoliën, voornamelijk olijfolie, worden voor het zieden van deze zeep gebruikt. Marseillezeep is vrij van kunstmatige tensiden e.a. synthetische hulpmiddelen. In water opgelost en op alkalische kalkoppervlakken zoals stuccolustro of tadelakt aangebracht, wordt een deel van de natuurlijke zeep in zgn. kalkzeepen omgezet, die het wandoppervlak vochtigheids- en vuilafstotende eigenschappen verlenen zonder het diffusievermogen te verminderen.

Toepassingsgebied

Polierzeep dient als slotbehandeling met hoogglans effect voor stuccolustro- en tadelaktwerk.

Verbruik

ca. 50 ml. / m²

Eigenschappen

- thixotroop
- helder transparant
- hydrofoberend
- vuilafstotend
- op puur plantaardige basis
- oplosmiddelvrij (opgelost in water)

Samenstelling

Marseillezeep (olijfoliezeep), kalksinterwater, kiezelzuur.

Verwerking**-Stuccolustro**

De laatste Stuccolustro plamuurlaag 1 – 2 uren laten drogen. Daarna wordt de polierzeep met een zachte platte kwast gelijkmatig aangebracht en aansluitend met een tot op 60 – 80°C opgewarmde Venetiaans- (kz4227/4228) of polierspaan (kz4225) gepolierd. Het verhitten van de spaan moet met een verwarmingsplaat of heteluchtblazer tussendoor regelmatig herhaald worden. Het is zinvol om met 2 spanen te werken, zodat wisselend verhit en gepolierd kan worden.

-Tadelakt

Polierzeep wordt met een zachte kwast aangebracht. Na kort aantrekken met de steen polieren, waardoor een hogere glans wordt bekomen en het oppervlak vuil- en waterafstotend wordt, geschikt voor "natte" ruimten. Voor tadelaktwerk in spatwaterzones na 2 – 3 dagen een tweede keer polierzeep aanbrengen. Met een zachte katoenbal in een plasticzak gestopt, kan de zeep op gelijkmatige glans gepolierd worden

Reinigen van stuccolustro- en tadelakt-opperlakken

Met water verdunde polierzeep en een zachte lap of spons vuil afwassen. Napolieren zoals onder tadelakt vermeld staat.

Bewaren

Koel, vorstvrij en luchtdicht gesloten opgeslagen, is polierzeep minstens 1 jaar houdbaar.

Reiniging van gereedschappen:

Direct na gebruik met warm water.

Veiligheid en milieu

Gevarenklasse: niet van toepassing.

Bij spatten in de ogen met veel water, ook onder de oogleden, spoelen.

Buiten het bereik van kinderen houden.

Allergiegevoelige personen a.u.b. de samenstelling lezen.

Met deze vertaling van het productinformatieblad geven we de adviezen van fabrikant Kreidezeit door, die gebaseerd zijn op zijn vaardigheden en praktijkervaring.

Wegens de mogelijke verschillen van verwerkingsmethoden en omgevingsfactoren evenals de verschillende aard van de ondergronden, kunnen de hierin gegeven instructies in geen geval bindend zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van het product en de opbrengsmethoden voor de specifiek te behandelen ondergrond zelf uit te testen op een proefvlak.

Technische aanpassingen kunnen het gevolg zijn van productontwikkeling. Bij het verschijnen van een nieuw of gerevisieerd informatieblad, verliezen deze instructies automatisch hun geldigheid. De nieuwste productinformatie is bij Bio Home of Kreidezeit te bekomen evenals op www.natuurverf.be en www.kreidezeit.de.

Het origineel technisch merkblad is in het Duits beschikbaar op www.kreidezeit.de of kan op info@biohome.be opgevraagd worden.

© Deze door Bio Home c.v.b.a. gemaakte vertaling mag niet zonder haar schriftelijke toestemming voor commerciële doeleinden gekopieerd noch gebruikt worden in eender welke vorm.

07/2012