



Spett
 FIDIVI Tessitura Vergnano spa
 Viale Fiume, 3
 10023 CHIERI (TO)

Biella, 20/05/05

RAPPORTO DI PROVA			N°	del	Pag.
			4510	19/05/2005	1/1
<u>Identificativo campione</u>	<u>Data ricevimento</u>	<u>Cod. Camp.</u>	<u>Campioni testati o referenza</u>		
	11/05/2005	05.00138.08			
Articolo : JET					
Variante :					
Colore :					
Matricola :					
Fornitore : Medesimo					
<u>Tipologia di prova</u>	USURA (DETERIORAMENTO)				
<p>Modalità e condizioni</p> <p>Apparecchiatura utilizzata : Martindale J.H.Heal A1,A2,A3</p> <p>Normativa di riferimento : UNI EN ISO 12947-1-2/00 : Resistenza all'abrasione dei tessuti con il metodo Martindale : : determinazione del deterioramento della provetta.</p> <p>Abradente : Tessuto Abradente Standard SM 25</p> <p>Carico applicato : 795 +/- 7g = 12 KPa (pressione nominale)</p> <p>Sottoabradente : Woven felt pads</p> <p>Metodo di valutazione : Rottura di 2 fili</p> <p>Pilling : l'eventuale pilling formatosi durante il test viene tagliato</p> <p>Abradente standard : sostituito ad ogni nuovo test</p> <p>Fattore copertura : K=2</p> <p>Liv.probabilità adottato : 95 %</p> <p>N°gradi libertà : 14</p>					
<u>Risultati delle prove e/o misure</u>	<u>Data inizio test</u>	<u>Data fine test</u>	<u>Annotazioni</u>		
	16/05/2005	19/05/2005	<p>L'analista</p> <p></p> <p>(p.i. Consuelo Campitelli)</p> <p>Il Responsabile del laboratorio</p> <p></p> <p>(dr. Paolo Furno Marchese)</p> <p>Incertezza di misura : +/- 1000 giri</p>		
VALORE MEDIO (giri) : 65000					
Valore campione 1 (giri) : 65000					
Valore campione 2 (giri) : 65000					
Valore campione 3 (giri) : 65000					
Martindale utilizzato : A2					
<p>Le prove sono state eseguite in ambiente condizionato (20 ± 2 °C; 65 ± 2% UR) e dopo aver ambientato il campione per almeno 24 ore.</p> <p>I risultati delle prove e/o misure sono riferiti esclusivamente al campione testato.</p> <p>Il materiale inviatoci e non utilizzato per i test verra' trattenuto per 40 gg, salvo diversa richiesta del Cliente</p> <p>La riproduzione, anche parziale, del presente rapporto deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio BQT e dal SINAL</p>					
<p>Biella Qualità Totale srl</p>					