

algo

peinture à base d'algues

Algo Meuble Mat Blanc Pur



eurofins



DESIGNATION : Vernis mat formulé à base de résine acrylique biosourcée et d'algues pour la protection des meubles et objets.

CLASSIFICATION AFNOR : NF T 36005 : Famille I – Classe 7 b2



Nettoyage
des outils
à l'eau



Outils



Sec au
toucher
30min



Séchage
complet 24h



Lessivable



Faible
odeur

Designation Produit

Localisation : Intérieur

Support : Meubles et objets peints, neufs ou anciens, en bois ou mélaminé. Ce produit ne convient pas pour les plans de travail de cuisine ou de salle de bain.

Stockage : En emballage d'origine fermé, à l'abri du gel et de la chaleur. Afin de conserver l'ensemble des caractéristiques de la peinture, il est recommandé d'utiliser rapidement le produit après ouverture du pot. Veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie.

Conditions d'application

Température extérieure : Entre 10 et 25°C

Humidité relative : Inférieure à 75%

Etat du support : Le support doit être sain et propre, les peintures sèches et dépoussiérées.

Sur bois peints, vernis ou lasurés, mélaminé : Poncez au papier grain fin et dépoussiérez. Dégraisser à l'acétone et laisser sécher. **Sur bois bruts :** Poncer au papier grain fin et dépoussiérez. **Sur bois exotiques et tanniques :** Appliquez au préalable une sous-couche adaptée.

Application : Bien mélanger la peinture avant utilisation. Appliquez au pinceau ou au rouleau laqueur. Appliquez de haut en bas, puis de gauche à droite. Terminez en lissant de haut en bas. Sur le bois, appliquez toujours dans le sens du veinage. Deux couches de produit sont nécessaires. Pour une finition de qualité et une protection accrue, appliquez le vernis Algo meuble mat ou brillant.

Caractéristiques physiques à 25°

Présentation : Peinture mate en phase aqueuse, formulée à base de résine acrylique biosourcée et d'algues

Ingrédients : Eau, résine biosourcée, poudre d'algues, pigments, extraits calcaires et minéraux.

Caractéristiques : Direct sans sous-couche, excellente opacité, lessivable, résistance aux tâches.

Aspect du film sec : Mat

Brillance sous 85° : <5 % (suivant NF EN ISO 2813)

Densité : 1,34 +/- 0,05 g/cm³

Teneur en COV : < 4 g/L

Péremption : 12 mois en emballage d'origine non ouvert ; 6 mois maximum après ouverture

Caractéristiques d'emploi

Rendement théorique : 10 à 12 m²/L par couche. Le rendement pratique varie avec la porosité du support, le matériel d'application, les pertes à l'application.

Particularité : Le produit peut présenter une légère remontée naturelle de résine, il est indispensable de mélanger le produit avant application.

Dilution : prêt à l'emploi

Sec au toucher : 30 min au toucher minimum

Temps de recouvrement : 4 heures minimum. Le produit acquiert ses performances optimales après 15j de séchage. Evitez de trop le solliciter pendant cette période.