

SCHEDA TECNICA
(Milano, Novembre 2012)



Henkel Italia S.p.A.
Via Amoretti, 78
20157 Milano
www.henkel.it o www.portalehenkel.it
info.adesivi@henkel.com

LOCTITE SUPER ATTAK PLASTICA 2G+4ML

Descrizione del prodotto

Loctite Super Attak Plastica è un kit che comprende due componenti: un adesivo istantaneo liquido e un attivatore in formato penna

Attak Plastica in tubetto	
Natura chimica	Etile Cianoacrilato
Aspetto	Trasparente, liquido
Viscosità	70-130 mPas
Pack	Tubo da 2g + penna attivatore
Densità a 20°C	1.05 (g/cm ³)
Sicurezza	Vedi scheda di sicurezza
Durata del prodotto a 20 °C	18 mesi (chiuso)
Attak Plastica in penna	
Aspetto	Contenitore a penna con liquido incolore

Campi di applicazione / performance

LOCTITE® Super Attak Plastica è ideato per incollare tutte le plastiche domestiche a se stesse e ad altri materiali. È l'ideale per incollare quelle plastiche dove gli adesivi standard hanno maggiori difficoltà come il Polietilene e il Polipropilene, ma è perfettamente efficace anche con gli altri tipi di plastica e con gomma, metallo, legno, ceramica, cuoio, tessuto, carta e cartone.

Velocità di incollaggio: adesione iniziale tra i 5 e 30 secondi a seconda del materiale.

Forza dell'incollaggio: (ISO 4587), tra i 2 e i 20 N/mm² in 12-24 ore a seconda del materiale.

Istruzioni per l'uso

1. Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite asciutte e combacianti
2. Evitare il contatto della colla con la pelle con la colla e l'attivatore

FASE 1

3. Eseguire una o due passate di attivatore su entrambe le superfici da incollare. Assicurarsi di trattare con l'attivatore tutta l'area da incollare. Richiudere il tappo dell'attivatore subito dopo l'utilizzo
4. Lasciar agire l'attivatore per 1-2 minuti sulla superficie trattata

FASE 2

5. Applicare un velo di LOCTITE® Super Attak Plastica solo su una delle due parti da incollare
6. Unire subito le due parti e tenerle congiunte facendo pressione per almeno un minuto
7. Lasciare a riposo per 10 minuti o meglio ancora per tutta la notte per permettere lo sviluppo del massimo potere adesivo

Evitare rovesciamenti e proteggere la superficie di lavoro. Per rimuovere residui di Super Attak Plastica utilizzare LOCTITE® Scollatutto (verificare preventivamente su una parte nascosta della superficie).

I migliori risultati si ottengono con una temperatura dell'ambiente di 15-30° C e a un'umidità relativa minima al 30%

Per massimizzare la vita utile del prodotto pulire il beccuccio erogatore con uno straccio per rimuovere la colla in eccesso, richiudere con il tappo e conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto

Alcuni consigli

- L'attivatore potrebbe aggredire alcune superfici, testare prima su una parte nascosta dell'oggetto
- Non applicare mai il Super Attak prima di 60 secondi dall'applicazione dell'attivatore altrimenti c'è il rischio che l'adesivo si asciughi prima che di effettuare l'assemblaggio dei due materiali
- Per incollare materiali semplici il più delle volte è sufficiente il normale super Attak

Note

- Non utilizzare su superfici sporche, polverose o bagnate
- Non utilizzare Super Attak per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza e delle indicazioni riportate in etichetta.

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia S.p.A. si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o da licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia S.p.A. - Via Amoretti, 78 - 20157 Milano

