



# CERAMIC ULTRA MAT

Padidinto matiškumo lateksiniai dažai vidaus darbams su kondicionieriumi (prailginti džiuvimo laikai) ir keramikos priedais. Itin gerai dengia paviršių, lengva dažyti, galima daryti pataisymus.

## ATSPARUMAS

1 stiprumo klasė.

## BLIZGUMAS

Visiškai matiniai.

## SPALVA

Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.

## DENGIAMUMAS

iki 14 m<sup>2</sup> dažant vieną kartą.

## SKIEDIKLIS

Vanduo.

## NEKIMBA DULKĖS PO

1-2 val. (22 °C 55 % RH).

## GALIMA PERDAŽYTI PO

4 val. (22 °C 55 % RH).

## SAUGOJIMAS

Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.

## IŠFASAVIMAS

1 L, 2,5L, 5 L, 10 L.



## PASKIRTIS

Gyvenamujų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų luboms ir sienoms. Tinka tinkuotiemis ir betoniniams paviršiams, plytoms, dažomiems tapetams, įvairiomis plokštėmis ir kitokiemis paviršiams.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Naujus ir anksčiau dažytus paviršius, kuriems reikalingas ypač geras sukibimas, mažesnis īgeriamumas arba ilgesnis džiuvimo laikas gruntuokite dažais "Topcolor Premium Primer". Blizgus, anksčiau alkidiniai dažais dažytus paviršius pašiurkštinkite švitriniu popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugruntuoti vienu iš "Topcolor" gruntų.

## NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksnui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniams sluoksniniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C.

## DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu

## DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelniai kempinėlės puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsienėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

## IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 14 m<sup>2</sup> dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.

## APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/ drabužius/akinių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu

## SERTIFIKUOTA

Produktas sertifikuotas, jam suteiktas Europos Sąjungos ekologinis ženklas.

Ukmergės g. 317B, Vilnius, tel.: +370 602 66 813, el. paštas: [vilnius1@topcolor.lt](mailto:vilnius1@topcolor.lt)

P. Lukšio g. 16, Vilnius, tel.: +370 614 20 042, el. paštas: [vilnius2@topcolor.lt](mailto:vilnius2@topcolor.lt)

Taikos pr. 34A, Kaunas, tel: +370 616 28 591, el. paštas: [kaunas@topcolor.lt](mailto:kaunas@topcolor.lt)

Taikos pr. 56, Klaipėda, tel: +370 672 07 833, el. paštas: [klaipeda@topcolor.lt](mailto:klaipeda@topcolor.lt)