



INTERIOR

Дисперсионная краска высокой степени матовости для потолков и стен, для внутренних работ. Хорошо покрывает поверхность.

СТОЙКОСТЬ ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ

ЦВЕТ ВЫХОД

РАЗБАВИТЕЛЬ

ПЫЛЬ НЕ САДИТСЯ ПОСЛЕ МОЖНО ПЕРЕКРАСИТЬ ЧЕРЕЗ

ХРАНЕНИЕ РАСФАСОВКА Класс прочности 3.

Полностью матовая.

Белый, окрашивается в разные оттенки.

До 12 м^2 при нанесении один раз.

Вода.

1-2 час. (22 °C 55 % RH). 4 час. (22 °C 55 % RH).

Хранить в герметичной таре при температуре +5...30 °C.

1 л, 3 л, 5 л, 10 л.

















НАЗНАЧЕНИЕ

Для стен и потолков жилых и общественных помещений, а также офисов. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, обоев под покраску, различных панелей и других поверхностей

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность, которую наносится краска, должна на бытьтвёрдой, сухой, её нужно очистить от загрязнений. Неровности поверхности заделать мелкозернистой замазкой. Новые и уже покрашенныеповерхности, которым требуется очень хорошая адгезия, низкая впитываемость или более долгий срок высыхания, следует грунтовать краской «Topcolor Premium Primer». Глянцевые поверхности, прежде окрашенные алкидной краской, обработать наждачной бумагой и удалить шлифовальную пыль. Перед покраской поверхность рекомендуется грунтовать одним из грунтов «Topcolor».

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска полностью готова к использованию. При необходимости, для первого слоя краску можно разбавить водой (до 10 % объёма), финишный слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Повторная покраска выполняется только после полного высыхания предыдущего слоя. Перед нанесением тщательно перемешать. Красить при температуре окружающей среды (+5...30) °C.

СПОСОБ ПОКРАСКИ

Валиком, кистью или распылителем.

УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Поверхностная плёнка приобретает полную прочность и её можно чистить через 28 дней. Чистить мягкой стороной губки водой или моющим средством. Очищенную моющим средством поверхность тщательно промыть чистой тёплой водой. Повреждённые участки или застарелые пятна рекомендуется закрашивать.

выход

Один литр на покраску до $12 \, \text{м}^2$ при нанесении один раз. Поверхность рекомендуется красить $2 \, \text{раза}$. Расход может варьироваться в зависимости от характеристик основы и метода нанесения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА

Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она, 2-метил-4-изотиазолин-3-она (3:1) и 2 октил-2H-изотиазол-3-он. Может вызвать аллергию. Рекомендуется носить защитные перчатки / одежду / средства защиты для глаз (лица) / дыхательных путей.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Мыть водой.