

PREMIUM FACADE SILICONE



Visiškai matiniai dažai su silikono priedais, pasižymintys labai geru vandens garų laidumu, atsparūs atmosferos ir UV poveikiui, gerai dengia paviršių. Dažai skirti naujiems ir anksčiau dažytiems ar tinkuotiems pastatų fasadams.

ATSPARUMAS

Ypač atsparūs atmoferos ir UV poveikiui.

BLIZGUMAS

Visiškai matiniai.

SPALVA

Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.

DENGIAMUMAS

iki 12 m² dažant vieną kartą.

SKIEDIKLIS

Vanduo.

NEKIMBA DULKĖS PO

1-2 val. (22 °C 55 % RH).

GALIMA PERDAŽYTI PO


6 val. (22 °C 55 % RH).

SAUGOJIMAS

Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.

IŠFASAVIMAS

1 L, 3 L, 5 L, 10 L.



PASKIRTIS

Gyvenamujų ir visuomeninių pastatų fasadinių paviršių dažymui. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytoms bei kitokiemis mineraliniams paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti sausas, tvirtas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus, įvairias atplaišas, nestabilias dalis, kalkes ar kreidą. Mineraliniu tinku tinkuotus paviršius dažykite praėjus ne mažiau kaip 3 savaitėm po tinkavimo, betoninius paviršius (pvz., išlieti pamatai) – po pirmojo šildymo sezono. Paviršiaus nelygumus užglaistytį tam skirtu smulkiagruždžiu glaistu. Blizgius, anksčiau alkidiniai dažais dažytus paviršius, pašiurkštinkite švitriui popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugruntuoti vienu iš „Topcolor“ gruntų.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksnui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniams sluoksniniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai +5...30 °C, santykinė oro drėgmėi < 80 %.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

DAŽYTO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelniai kempinėlės puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

ΙŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-metil-4-izotiazolin-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/ drabužius/ akių (veido)/ kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.

Ukmergės g. 317B, Vilnius, tel.: +370 602 66 813, el. paštas: vilnius1@topcolor.lt

P. Lukšio g. 16, Vilnius, tel.: +370 614 20 042, el. paštas: vilnius2@topcolor.lt

Taikos pr. 34A, Kaunas, tel.: +370 616 28 591, el. paštas: kaunas@topcolor.lt

Taikos pr. 56, Klaipėda, tel.: +370 672 07 833, el. paštas: klaipeda@topcolor.lt