

# PREMIUM VILLA LATEX



*Ilgaamžiškumu pasižymintys medienos dažai išorės darbams. Šie dažai apsaugo medieną nuo drėgmės, atmosferos ir UV poveikio, netrukina ir nesilupa, taip pat juos galima plauti (1 stiprumo klasė). Itin elastingi, gerai dengia paviršius.*

ATSPARUMAS	1 stiprumo klasė (ypač atsparūs intensyviai plovimui).
BLIZGUMAS	Pusiau matiniai.
SPALVA	Balta, spalvinama įvairiais atspalviais ir yra 8 spalvos.
DENGIAMUMAS	iki 12 m <sup>2</sup> dažant vieną kartą.
SKIEDIKLIS	Vanduo.
NEKIMBA DULKĖS PO	1-2 val. (22 °C 55 % RH).
GALIMA PERDAŽYTI PO	6 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	1 L, 3L, 5 L, 10 L.



## PASKIRTIS

Naujų ir anksčiau dažytų medinių fasadinių paviršių dažymui. Išorės apdailos lentų, pavėsinių, sodo namelių, langinių, tvorų, vartų ir kitokių medinių konstrukcijų dažymui, kurios neturi kontakto su žeme.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti senus besilupančius dažus ir nešvarumus. Mikroorganizmus nuvalykite specialiais valikliais. Blizgančius, anksčiau dažytus paviršius, pašiurkštinkite ir nuvalykite dulkes. Naujus ir senus paviršius, nuvalytus iki grynos medienos, rekomenduojama įmirkyti medienos apsaugos priemone, bei gruntuoti specialiume dinių paviršių gruntu "Topcolor Premium Grund", kuris tinka tolesniam padengimui vandens dispersiniais dažais.

## NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10% tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai +5...30 °C, santykinei oro drėgmei < 80 %.

## DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

## DAŽOMO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėle su vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švariu šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

## IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12m<sup>2</sup> dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.

## APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-metil-4-izotiazolin-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/ drabužius/ akių (veido)/ kvėpavimo takų apsaugos priemones.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.