



PROJEKT 7

Ypač atsparūs intensyviamplovimui (1 stiprumoklasė) lateksiniai dažai vidaus darbams. Itin gerai dengia paviršių

ATSPARUMAS

1 stiprumoklasė (ypač atsparūs intensyviamplovimui).

BLIZGUMAS

Matinai.

SPALVA

Balta, spalvinama įvairiais atspalviais.

DENGIAMUMAS

iki 12 m² dažant vieną kartą.

SKIEDIKLIS

Vanduo.

NEKIMBA DULKĖS PO

1-2 val. (22 °C 55 % RH).

GALIMA PERDAŽYTI PO

4 val. (22 °C 55 % RH).

SAUGOJIMAS

Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.

IŠFASAVIMAS

3L, 18 L.



PASKIRTIS

Labai dažnai plaunamų gyvenamujų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiems ir betoniniams paviršiams, plytoms, dažomiems tapetams, įvairiomis plokštėmis ir kitokiemis paviršiams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Naujus ir anksčiau dažytus paviršius, kuriems reikalingas ypač geras sukibimas, mažesnis īgeriamumas, ilgesnis džiuvimo laikas gruntuokite dažais "Topcolor Premium Primer". Blizgius, anksčiau alkidiniai dažais dažytus paviršius pašiurkštinkite švitrininiu popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Prieš dažymą paviršių rekomenduojama nugruntuoti vienu iš "Topcolor"gruntų.

NAUDOJIMAS

Dažai pilnai paruošti naudoti. Jeigu reikia, pirmam sluoksnui dažus galima atskiesti vandeniu (iki 10 %tūrio), galutinį sluoksnį rekomenduojama dažyti neskiestais dažais. Pakartotinas dažymas atliekamas tik visiškai išdžiūvus ankstesniams sluoksniniui. Prieš padengimą gerai išmaišyti. Dažyti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C.

DAŽYMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

DAŽOMO PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Valyti švelnia kempinėlės puse vandeniu arba naudojant valiklius. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai nuplaukite švarių šiltu vandeniu. Pažeistus paviršius ar įsisenėjusias dėmes rekomenduojama uždažyti.

İŞEIGA

Vienu litru nudažoma iki 12 m² dažant vieną kartą. Rekomenduojama dažyti paviršių 2 kartus. Sąnaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo savybių bei dengimo metodo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprienaomoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-onas / 2-metil-4-izotiazolin-3-onas (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines / drabužius / akių (veido) / kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.

SERTIFIKUOTA

Produktas sertifikuotas, jam suteiktas Europos Sajungos ekologinis ženklas.