



# PROTEX QUARTZ GRUND UNIVERSAL

*Kvarcinis gruntas lauko ir vidaus darbams, gruntavimui prieš tinkuojant struktūriniais tinkais PROTEX Siloksan, PROTEX Silicone.*

DENGIAMUMAS	Iki 45 m <sup>2</sup> /15 kg
SKIEDIKLIS	Vanduo.
GALIMA TINKUOTI PO	4 val. (22 °C 55 % RH).
SAUGOJIMAS	Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
IŠFASAVIMAS	7,5 kg, 15 kg.



## PASKIRTIS

Skirti tinko, betono, asbestcemenčio, silikatbetonio, keramzitbetonio, silikatinių ir keraminių plytų paviršių gruntavimui pastatų išorėje ir viduje prieš tinkuojant struktūriniais tinkais PROTEX Siloksan, PROTEX Silicone.

## PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti sausas, tvirtas, lygus ir švarus. Jei nešama ant mineralinio tinko ar išlyginamojo mišinio, turi būti pasibaigę pagrindo karbonizacijos procesai (normaliomis sąlygomis jie trunka 2-4 savaites).

## NAUDOJIMAS

Gruntas turi būti kruopščiai išmaišytas lėtaeigiu maišytuvu. Galima skiesti vandeniu iki 10 %. Gruntas turi būti padengtas tolygiai. Nerekomenduojama gruntuoti paviršių, kurie yra apšviesti tiesioginiais saulės spinduliais, labai didelis oro drėgnumas, pučia stiprus vėjas. Dirbti ne žemesnėje temperatūroje nei +5 °C. Saugoti nuo kritulių. Esant normalioms oro sąlygoms (20 °C, 60% drėgmės), paviršius išdžiūsta per 4 valandas.

## GRUNTAVIMO BŪDAS

Purkštuvu, teptuku arba voleliu.

## IŠEIGA

Vienu 15 kg kibiru nudažoma iki 45 m<sup>2</sup> dažant vieną kartą. Šaunaudos gali skirtis, priklausomai nuo pagrindo sąvybių bei dengimo metodo.

## APLINKOS IR DARBO SAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines/drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

## ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.