



XPERT TIXGRUND

Giliai įsiskverbiantis, nesitaškantis tiksotropinis gruntas, lengvesniam, švaresniam bei greitesniam gruntavimui, skirtas vidaus ir išorės darbams. Gerai sutvirtina paviršių, gerai suriša dulkes, pagerina gruntuojamo paviršiaus ir dažų sluoksnio sukibimą.

IŠEIGA
GALIMA DAŽYTIPO
SAUGOJIMAS
IŠFASAVIMAS

iki 20 m².
3 val. (22 °C 55 % RH).
Laikyti sandarioje taroje +5...30 °C temperatūroje.
1 L, 2L, 5L, 10L.



PASKIRTIS

Gyvenamųjų ir visuomeninių patalpų, taip pat biurų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiesiems ir betoniniams paviršiams, plytom, dažomiems tapetams, įvairioms plokštėms ir kitokiems paviršiams. Naudojamas sienoms ir luboms.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Gruntuojamas paviršius turi būti tvirtas, sausas, nuo jo reikia nuvalyti nešvarumus. Paviršiaus nelygumus užglaistykite smulkiagrūdžiu glaistu. Naujus ir anksčiau dažytus paviršius, kuriems reikalingas ypač geras sukibimas, mažesnis įgeriamumas arba ilgesnis džiūvimo laikas gruntuokite dažais "Topcolor Premium Primer". Blizgius, anksčiau alkidiniais dažais dažytus paviršius, pašiuirkštinkite švitrinium popieriumi ir nuvalykite šlifavimo dulkes.

NAUDOJIMAS

Gruntas pilnai paruoštas naudoti. Paviršių gruntuokite 1-2 kartus, tolygiu sluoksniu. Nugruntuotas paviršius prieš dažymą turi džiūti 1-3 val. Gruntuoti esant aplinkos temperatūrai (+5...30) °C.

GRUNTAVIMO BŪDAS

Voleliu, teptuku ar purkštuvu.

IŠEIGA

Vienu litru nudažoma iki 20 m², priklausomai nuo gruntuojamo paviršiaus įgeriamumo.

APLINKOS IR DARBO SAUGA

Saugoti nuo šalčio. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Nepilti į kanalizaciją. Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas ir mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono 2-metil-4-izotiazolin-3-ono (3:1) ir 2-oktil-2H-izotiazol-3-onas. Gali sukelti alergiją. Rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines / drabužius/akių (veido)/kvėpavimo takų apsaugos priemones.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Išplaukite vandeniu.