


ХPERT NANO FACADE



Полностью матовая краска с силиконовыми и противогрибковыми добавками, останавливает распространение пятен, формирует водостойкую плёнку, устойчива к атмосферному и ультрафиолетовому воздействию, хорошо покрывает поверхность. Краска предназначена для новых и уже окрашенных или оштукатуренных фасадов и цоколей зданий.

СТОЙКОСТЬ	Класс прочности 1.
ГЛЯНЦЕВИТОСТЬ	Полностью матовая.
ЦВЕТ	Белый, окрашивается в разные оттенки.
ВЫХОД	До 12 м ² при нанесении один раз.
РАЗБАВИТЕЛЬ	Вода.
ПЫЛЬ НЕ САДИТСЯ ПОСЛЕ	1-2 час. (22 °C 55 % RH).
МОЖНО ПЕРЕКРАСИТЬ ЧЕРЕЗ	6 час. (22 °C 55 % RH).
ХРАНЕНИЕ	Хранить в герметичной таре при температуре +5...30 °C.
РАСФАСОВКА	1 л, 2,5 л, 5 л, 10 л.



НАЗНАЧЕНИЕ

Для покраски фасадов жилых и общественных зданий и цокольных поверхностей. Подходит для оштукатуренных и бетонных поверхностей, кирпичей, и других минеральных поверхностей. Можно использовать для покраски балконов, а также стен и потолков. Может использоваться для водосточных труб, подоконников или аналогичных поверхностей, если не требуется стойкость к механическому воздействию (по сравнению с обычной краской для металла, плёнка более эластичная и менее твёрдая).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, твёрдой, её нужно очистить от загрязнений, разного рода заусенцев, нестабильных элементов, извести или мела. Неровности поверхности заделать мелкозернистой замазкой. Глянцевые поверхности, прежде окрашенные алкидной краской, обработать наждачной бумагой и удалить шлифовальную пыль. Перед покраской поверхность рекомендуется грунтовать одним из грунтов «Topcolor».

ПРИМЕНЕНИЕ

Краска полностью готова к использованию. При необходимости, для первого слоя краску можно разбавить водой (до 10 % объёма), финишный слой рекомендуется наносить неразбавленной краской. Повторная покраска выполняется только после полного высыхания предыдущего слоя. Перед нанесением тщательно перемешать. Красить при температуре окружающей среды (+5...30) °C, относительной влажности воздуха <80 %.

СПОСОБ ПОКРАСКИ

Валиком, кистью или распылителем.

УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

Поверхностная плёнка приобретает полную прочность и её можно чистить через 28 дней. Чистить мягкой стороной губки водой или моющим средством. Очищенную моющим средством поверхность тщательно промыть чистой тёплой водой. Повреждённые участки или застарелые пятна рекомендуется закрашивать.

ВЫХОД

Один литр на покраску до 12 м² при нанесении один раз. Поверхность рекомендуется красить 2 раза. Расход может варьироваться в зависимости от характеристик основы и метода нанесения.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ТРУДА

Хранить в недоступном для детей месте. Не сливать в канализацию. Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он и смесь: 5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-она, 2-метил-4-изотиазолин-3-она (3:1) и 2-октил-2H-изотиазол-3-он. Может вызвать аллергию. Рекомендуется носить защитные перчатки / одежду / средства защиты для глаз (лица) / дыхательных путей.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Мыть водой.