

MABFLEX RESINE



RÉSINE SOUPLE D'ÉTANCHÉITÉ

PRÉSENTATION

MABFLEX RESINE est une résine souple d'étanchéité, qui se mélange au ciment pour former un mortier à haute capacité de déformation, permettant la réparation des fissures actives et la réalisation de joints de dilatation. **MABFLEX RESINE** présente une excellente compatibilité avec tous les types de ciment, afin de garantir mélange sans grumeaux. Il augmente la résistance à l'eau et à la fissuration pour les travaux de cuvelage, et assure la durabilité de vos réparations.

DOMAINES D'APPLICATION

MABFLEX RESINE s'emploie pour la fabrication de ragréages, barbotines, joints de dilatation sur supports courants du bâtiment en briques, parpaings, pierres, etc...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Mélanger 50% de **MABFLEX RESINE** et 50% en masse de ciment gris ou blanc jusqu'à obtenir une pâte homogène. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.

SÉCHAGE COMPLET : 24 à 72 heures selon les conditions climatiques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eviter de travailler sous la pluie, gel, risque de gel, et/ou vent fort. Par temps chaud, mouiller légèrement le support avant application. Il est possible d'accélérer la prise en faisant un mélange à 50% de **MABFLEX RESINE**, 40% de ciment traditionnel et 10% de ciment à prise rapide. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Blanc
Odeur	: Caractéristique
pH	: 2 - 2.5
Masse volumique	: $1.00 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement :
ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

Matières et Béton

ZA de Bellevue
56700 MERLEVENEZ

www.matieresetbeton.com

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver ... soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.