

DER SOL 127

Peinture pour sols alkyde uréthane
Intérieur

Édition : sept-14

Référence : 127

PRÉSENTATION :

Revêtement de sol à base de liant alkyde uréthane en phase solvant pour la protection des sols soumis à un trafic léger.

Peut également être appliqué sur des murs soumis à des nettoyages fréquents.

Conditionnement : 20 Kg

Teinte(s) : RAL/AFNOR et normalisées.

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 4a

PRINCIPALES QUALITÉS :

Très bon garnissant.

Séchage rapide - Bonne résistance à l'abrasion.

Excellent rapport qualité/prix

SYSTEME RECOMMANDE :

Deux couches en application directe, la première étant diluée de 5 à 10%

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Revêtement de sols intérieurs, garages, passages et circulations piétonnes non intensifs.

NE PAS UTILISER :

En extérieur non couvert : modification de la teinte.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Extrait sec en Vol.	Point Eclair
CA 4 / 150"	1.300	60%	> 21°C

Conservation : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 5m²/kg

Consommation : 200g/m²

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 70µm

Aspect : demi brillant

ATMOSPHERE OU MILIEU:


Intérieur	oui	Trafic léger à moyen	oui
Extérieur	non	Trafic moyen à intense	non
Travaux neufs	oui	Trafic industriel lourd	non
Maintenance	oui	Agressions chimiques (bases, acides)	non



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07



DERSOL 127

Peinture pour sols alkyde uréthane
Intérieur

Référence : 127

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage.

Elimination des anciens revêtements non adhérents ou sensibles aux solvants (grenailage, décapage).

* Dégraissage : DERCLEAN 1

Sur béton neuf, attendre 30 jours, éventuellement le traiter avec

* Dérochage : DERCLEAN 2

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Monocomposant

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

20kg : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

DILUTION :

Diluant	Pneumatique	Airless	Rouleau / Brosse
501 0015 00 White Spirit	15% à 20%	5%	Ou balai 1 ère couche 5% à 10%

NB: dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

1 couche sur support lisse.

Hors poussière	Sec au toucher	Circulable	Recouvrable
45 minutes	3 heures	48 heures	24 heures

APPLICATION :

Dans le cas d'application au pistolet, travailler en couches croisées pour obtenir l'épaisseur requise.

Epaisseur moyenne de chaque couche : 60µm.

Temps de désolvatation entre chaque couche : 5 minutes.

Appliquer sur un support dont la température doit être supérieure de 3°C au moins au point de rosée et inférieure à 30°C.

Applicable sur :

Lui-même ou Primaire 285 (seulement en cas de support très "fermé")

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07