



# DOXALENE

Poudre anti dérapante  
Intérieur / Extérieur

Référence : 605 0001 00

Édition : août-15

## PRÉSENTATION :

Poudre spéciale à base de granulats de synthèse destinée à rendre antidérapants les sols revêtus de finitions DERSOL ou RUMCOAT.

**Conditionnement :** 1 KG - 5 KG

**Teinte(s) :** Blanc. Poudre de synthèse fine.

## PRINCIPALES QUALITÉS :

DOXALENE permet d'obtenir un revêtement antidérapant uniforme et dur, facilement nettoyable à l'aide de DERCLEAN 1.

Contrairement à la silice, Doxalène ne crée pas d'aspérités de surface aigües susceptibles d'"accrocher" les outils de nettoyage et la poussière.

Entretien aisé à l'aide d'une laveuse automatique à brosse rotative.

Revêtement économique facilitant l'entretien des sols.

## UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Les rampes d'accès, les descentes d'escaliers, les zones à circulation intensive de chariots ou en proximité des ascenseurs de parking, les zones de circulation piétonne dans les garages, les cuisines collectives, les terrasses entourant les piscines, etc...

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Granulométrie	Densité NFT 30020
De 63 à 250 µ	0.500

Rendement de la peinture: il est inversement proportionnel au taux d'incorporation

Exemple: celui du Dersol 129, habituellement de 5 à 6m<sup>2</sup>/kg sans Doxalène, sera de 5m<sup>2</sup> maximum à 3% d'incorporation et de 4m<sup>2</sup> à 4%

**Conservation :** sans limite

## PRÉPARATION DU PRODUIT :

Ajouter sous agitation la poudre DOXALENE dans la **couche de finition** juste avant l'application, à raison de 3 à 4% maximum en poids, soit 6 à 8% en volume.

Contrairement aux charges minérales, Doxalène ne "plombe" pas et reste en suspension dans le produit mais par précaution il est conseillé de l'agiter de temps à autre.

## HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07