

Chantier LONGERE de CHITENAY (41) réalisé par Artisan Pilote SOCIETE VIOUX QUERCY



Préparation de support (ciment gratté irrégulier)
Primaire d'accrochage blanc TDF (1 passe obligatoire)



Application 1^{er} passe d'enduit
2 kg m² (teinte beige dose normal)

2^{eme} passe + 2 kg en
beige très clair(mi séchage)



Enduit d'Argile fin
Teinte beige
Sur 120 M²
4 kg m²
Finition lisse
(sans protection)

