

DESCRIPTION



Hydrofuge de masse, destiné à imperméabiliser les mortiers et enduits d'étanchéité des parties enterrées. Il agit par obturation des pores et du réseau capillaire pour limiter la pénétration d'eau, il ne modifie pas les résistances mécaniques et n'a pas d'effet sur les temps de prise. Il colore en noir dans la masse afin de visualiser et contrôler le traitement. Le traceur noir utilisé est biodégradable à plus de 70% sous 28 jours (OECD 303A) et pourra s'atténuer dans le temps sans altérer l'efficacité du traitement hydrofuge.

Il est compatible avec toutes les catégories de ciment. Il s'applique parfaitement aux travaux suivants : imperméabilisation des fondations et parties enterrées, enduits d'étanchéité, cuvelages, réservoirs d'eau non potable, berges de canaux...

MISE EN APPLICATION

Agiter avant emploi. Incorporer le produit dilué à l'eau de gâchage. Réduire l'eau de gâchage efficace de 5 à 10%. Augmenter le temps de malaxage de quelques minutes. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.

Un dosage à 3% de masse de ciment est préconisé, soit environ 1 litre par sac de 35 kg de ciment.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement : ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

CONSERVATION

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.

Conservation : 24 mois.



HYDRO MASSE NOIR

HYDROFUGE DE MASSE

DONNÉES TECHNIQUES

Etat physique	:	Liquide
Odeur	:	Caractéristique
pH	:	10
Masse volumique	:	$1.08 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	:	Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

MATIERES ET BETON – ZA de Bellevue 56700 Merlevenez - Tel 02 22 21 42 93 - <https://matierresetbeton.com/>

FICHES DE DONNEES DE SECURITES SUR DEMANDE