



| | |
|-----------------------------|---|
| Composition | Pigment minéral |
| Colour Index | P. Yellow 23 |
| Granulométrie | 30 micron |
| densité | 0.8 g/l |
| Micro caractéristique | poudres micronisées |
| Solvabilité dans l'eau | insoluble |
| Couleur | jaune |
| Pouvoir couvrant | très bon 7* |
| Stabilité lumière en coupe | très bonne 7* |
| Stabilité lumière ton plein | excellente 8* |
| Stabilité dans la chaux | très bonne 7* |
| Stabilité chimique | très bonne 7* |
| Résistance à la chaleur | 800°C - 900°C |
| Usage | intérieur et extérieur |
| Champs d'utilisation | fresque - chaux vieillie - ciment - caséine - colle à l'eau - huile - céramique |
| Conditionnement | bidon de 0,100kg - 0,500kg et sacs de 5kg - 25kg |
| | * échelle 3/8 |



Solution à la caséine
avec 5% de
Giallo Titanio ceramica 1

Note

Les couleurs représentées en photo sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle. La maison **Dolci Colori srl** se réserve le droit d'apporter des modifications à cette fiche sans préavis.



Giallo Titanio ceramica 1
flacon de 100g

08/09/21

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Notre service technique est à disposition pour vous fournir des renseignements supplémentaires.