

PERLANTE MICA 800

Ecailles



TYPICAL PROPERTIES

+ 200 μm	(mass %)	85
+ 400 μm	(mass %)	67
+ 630 μm	(mass %)	5
+ 800 μm	(mass %)	1.2
Moisture	(mass %)	0.5
Aerated powder density	(kg/m^3)	600

Chemical Analysis (mass %)

SiO_2	51
Al_2O_3	32
K_2O	8.5
MgO	0.6
Fe_2O_3	2.0
L.O.I.	5.4 ± 0.8

Date : 22/09/22

Les conseils et les informations de cette fiche technique sont l'expression de nos connaissances, elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité. Il appartiendra à l'applicateur d'établir un descriptif précis de la nature et de l'état du fond ainsi que de respecter le processus de mise en œuvre, les normes et DTU en vigueur.