



PEINTURE PISCINE

MABPEINTURE

Peinture à base de copolymères acryliques plastifiés en phase solvant.

DOMAINES D'INTERVENTION

MABPEINTURE est destinée à la protection et à la décoration des piscines. MABPEINTURE est disponible en différentes teintes : voir notre nuancier. MABPEINTURE s'applique sur béton ou sur ciment brut.

QUALITES ET PERFORMANCES

- Mise en oeuvre très facile.
- Bonne imperméabilité à l'eau.
- Très bonne résistance aux agents chimiques et à l'alcalinité.
- Excellente adhérence.
- Microporeux. Laisse respirer les murs.
- Lavable et lessivable.
- Remise en peinture ultérieure directement sans décapage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Présentation : peinture onctueuse.
Aspect sec : mat.
Diluant: white spirit.
Densité à 20°C : 1,40.

RENDEMENT

La peinture s'applique en 2 couches. Le rendement moyen est de 4 m² par litre sur l'ensemble des deux couches.

Exemple : pour une piscine de 120 m², il faudra 30 litres.

1ère couche : dilution à 10% de la peinture MABPEINTURE avec du white spirit (10% de white spirit, 90% de peinture).
2ème couche : pure.

Séchage : au moins 7 jours avant le remplissage de la piscine.

MISE EN OEUVRE

- Préparation du support :

S'assurer que le support soit sain. Les supports seront conformes au DTU 59/3.

Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage.

Détruire les mousses.

Eliminer si nécessaire les dépôts calcaires par lavage à l'eau légèrement acidifiée suivi d'un rinçage.

Le nettoyage se fera si possible au nettoyeur haute pression 100 bars à 20 cm du support pour éliminer les sels et laitances éventuels.

Les enduits hydrauliques auront au moins 28 jours de séchage.

S'assurer que le support soit parfaitement sec avant application de la peinture.

Les supports auront au moins 7 jours de séchage avant application de la peinture

- Application :

Précaution : NE PAS TRAVAILLER EN PLEIN SOLEIL NI EN CAS DE GRAND VENT

- 1ère couche : dilution à 10% avec du white spirit.
- 2ème couche : pure.

Application : au rouleau microfibre 10/12 mm, au pinceau ou au pistolet : dans le cas d'une application au pistolet, ajuster la viscosité de la peinture avec du white spirit.

Séchage à 20°C : 24 heures, s'assurer du séchage complet de la première couche avant d'appliquer la deuxième couche. 7 jours avant le remplissage de la piscine.

Nettoyage du matériel : white spirit, immédiatement après utilisation

HYGIENE ET SECURITE

- Produit en phase solvant. Se reporter à la FDS.
- Conserver hors de la portée des enfants
- Valeur limite UE pour ce produit phase solvant PS/cat i : 500 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 480 g/l COV.