



Primaire d'accrochage
pour Enduit Fin d'Argile



Fiche Technique

Primaire d'accrochage pour Enduit d'Argile fin

Application

Appliquer le Primaire d'accrochage sur support lisse au rouleau traditionnel ou rouleau patte de Lapin. Sur support poreux ou irrégulier, prévoir une deuxième passe (ajuster le rendement en conséquence).

Composition

Emulsion polymère en formulation Aqueuse, avec silice fine.

Caractéristiques d'utilisation

Condition idéale d'application	Utilisation entre 5 et 30 degrés maxi
Rendement	2,5 L pour 12 m2 Sur support lisse (non poreux) Sur support abimé ou irrégulier, prévoir 2,5 L pour 10 m2
Séchage condition idéale 19 Degrés (utilisation entre 5 et 30 degrés maxi) à 80% maximum d'humidité relative si possible	Séchage au toucher 4 heures
Conseil d'utilisation	Bien mélanger avant usage
Nettoyage du matériel	A l'eau

Les supports autorisés

Le Primaire d'Accrochage s'applique sur des supports lisses et secs.

Les supports admissibles sont : Plaque de plâtre type Ba 13 et cellulose type Fermacell, béton cellulaire, OSB (en respectant les règles strictes de pose pour ce support, sur bande sèche), pierre lisse, enduits d'argile, enduits à la chaux, anciennes peintures minérales.

Les supports abimés ou poreux (Rénovation)

Sur des revêtements irréguliers, dégradés ou en mauvais états, il sera conseillé de passer une seconde fois le primaire pour harmoniser le support ; ancienne peinture, badigeon, stuc ou support brut.

Il est formellement interdit de poser sur de la faïence, ou de la colle à tapisserie.

Pour des supports tels que Parpaing, brique ou irréguliers, prévoir une sous couche plus épaisse, nous consulter.



Conseils d'application

3 phases ;

- **Phase 1** : préparer le support, si application d'un produit de rebouchage avant, s'assurer que le support est bien sec.
- **Phase 2** : Bien mélanger le primaire d'accrochage avant usage, sous couche prêt à l'emploi. Passer au rouleau ou pate de lapin pour encoller le mur. Bien refermer le seau après usage, se conserve au sec.
- **Phase 3** : Laisser sécher, 24 heures si la pièce est peu ventilée, en condition optimale séchage en 6 heures et recouvrable directement.

Classement et norme

Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classement allant de A+ (très faible émissions) à C (fortes émissions)



Illustrations Photos



Produit TERRE de France
Enduit d'Argile fin
et Primaire d'accrochage



Brasser le primaire d'accrochage avant application



Primaire d'accrochage au rouleau ou patte de lapin
Sur support lisse