



## LINEA MAGNET'S



Référence : LAW 472 2368 00 60

Edition : avril 2011

**PRÉSENTATION :** Primaire réceptif à l'aimantation à base d'émulsion de matières premières naturelles et renouvelables (huile végétale, caséine, eau) et de charges métalliques non toxiques.

**CONDITIONNEMENT :** 0,5L .

**TEINTE(S) :** Gris

**DILUTION :** eau

### QUALITES ENVIRONNEMENTALES :

Sans COV de synthèse ni aucun dérivé pétrolier.

### PRINCIPALES QUALITÉS :

Recouv rable par tout type de peinture sans perte de propriétés.

Peut être recouvert par Linea Mat à tableau et octroie dans ce cas une double fonction: tableau traditionnel + tableau magnétique.

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES :** Tous supports usuels du bâtiment (plâtre, ciment, anciennes peintures, boiseries, etc..).

**DESTINATION:** panneaux d'affichage, tableaux d'école, chambres d'enfants...

**NE PAS UTILISER :** Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Pâteux	2,7	Excellente	non concerné	mat

### CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

**RENDEMENT:** 4 m<sup>2</sup>/L sur support lisse.

### MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens ou, mieux, spatule large.

**PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :** Lessivage - dépoussiérage - impression des supports excessivement poreux.

**PRÉPARATION DES SURFACES APRES PEINTURE :** Léger ponçage pour une finition lisse.

**PRÉPARATION DU PRODUIT :** Bien mélanger le liant et la charge avec un ustensile propre.

**SÉCHAGE :** Sec : 2h - Recouv rable : 12h.

**CONSERVATION :** 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

## LINEA ARDOISE MAGIQUE



Référence : LAW448 0800 90

Edition : avril 2011

**PRÉSENTATION :** Peinture de finition en phase aqueuse brillante autorisant l'écriture au feutre paper board et un effacement facile

**CONDITIONNEMENT :** 0,5L en deux parties (possibilité de conditionnement plus important: nous consulter).

**TEINTE(S) :** Blanc - autres teintes nous consulter

**DILUTION :** eau

### CLASSIFICATION :

AFNOR NFT 36 005 - Famille I - Classe 2a.

**QUALITES ENVIRONNEMENTALES ( PROMOTEUR DERIVERY):**

Faible taux de C.O.V. générant un grand confort à l'application

### PRINCIPALES QUALITÉS :

Finition brillante optimisant l'écriture et son effacement répété (après 4 jours de durcissement à coeur).

Peut être précédé de la base Natura Magnet's et remplit dans ce cas une double fonction: ardoise magique + tableau magnétique.

**UTILISATIONS RECOMMANDÉES :** Tous supports dûment imprimés.

**NE PAS UTILISER :** Sur supports condensants ni en plein soleil et sur un support surchauffé.

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Adhérence	Lavabilité	Brillance
Thixo	1.250	Excellente	Excellente	80%

### CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Rendement : 6 à 7 m<sup>2</sup>/L sur support lisse imprimé.

### MATERIEL D'APPLICATION :

Brosse, "patte de lapin", rouleau poils moyens.

**PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :** (Selon DTU 59.1)

Lessivage - dépoussiérage - Imprimer avec TASSILI ou BIOCRYL PRIMAIRE ou LINEA MAGNET'S

**PRÉPARATION DU PRODUIT ET APPLICATION :** Bien mélanger le produit avec un ustensile propre.

**Pour un résultat optimal, il faut au strict minimum 2 couches, 3 étant l'idéal.**

**DURÉE D'UTILISATION DU PRODUIT:** 4 heures à 20 °C

**1ère MISE EN SERVICE DU SUPPORT:** après 4 jours

**SÉCHAGE :** Sec : 5 heures - Recouv rable : entre 12h et 48 heures.

**CONSERVATION :** 2 années en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

**HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :** Fiche de données de sécurité sur simple demande.

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures

par Nature.

www.laboratoires-natura.org