

Mise en oeuvre:

Nettoyer la piscine au nettoyeur haute pression à 20 cm du support. Un support peint recevra le primaire [rumcoat 285](#) après test de résistance aux solvants. Un béton coffré sera déroché à l'acide chlorhydrique pour accroître la porosité. Le bassin est étanche par définition. En cas de présence de carrelage à la ligne d'eau par exemple, s'assurer que les joints soient bien faits afin d'éviter toute pénétration d'eau.

Appliquer par temps sec et sans risque de pluie (surveiller la météo), sur un support non surchauffé par le soleil, de préférence par un temps non venteux. Favoriser la fraîcheur matinale en contrôlant la température qui doit être supérieure de 3°C. au [point de rosée](#).

L'application de la peinture se fait sur un support sec depuis 7 jours et avec une ancienneté de 28 jours minimum sans laitance

Ne pas appliquer sur un support gras.

Ne s'applique pas sur le Poolcoat de chez Sika.

L'application se fait en 2 couches au rouleau micro-fibres 10 mm. La première couche sera diluée au diluant PU standard ou diluant synthétique à raison de 10%. Cette dilution est nécessaire sur les supports bruts ou l'apparition de bulles d'air dans le film peinture apparaîtraient. Cette dilution permet une bonne pénétration du support. Inutile sur une ancienne peinture ou sur le primaire. Le recouvrement de la première couche se fait pure après un minimum de 24 heures de séchage de la première couche.

La remise en eau de la piscine peut se faire 5 jours après l'application de la seconde couche mais mieux vaut attendre quelques jours de plus et au moins 15 jours pour une couleur foncée.

La première couche peut être diluée à 10% avec du xylène, diluant synthétique.

Ne sous-estimez pas la qualité de la préparation du support, elle est primordiale pour la réussite du chantier. La peinture caoutchouc chloré de chez Derivery est une excellente peinture professionnelle mais une mauvaise préparation ou application entraînera forcément des décollements. Nous sommes garants de notre peinture, pas de l'application.