

RUMCOAT PRIMAIRE ÉPOXY

Primaire d'adhérence
Intérieur / Extérieur à recouvrir

Référence : 285 2800 00

Édition : janv-14

PRÉSENTATION :

Primaire d'adhérence bi-composant à base de résines époxydiques et de durcisseur polyaminoamide.

Conditionnement : 6 KG kit (base = 3 kg / durcisseur = 3 kg) - 15 KG kit (base = 7,5 kg / durcisseur = 7,5 kg)

Teinte(s) : Gris.

Classification : AFNOR NFT 36 005 - Famille I - classe 6b

PRINCIPALES QUALITÉS :

Adhérence exceptionnelle et consolidation des sols douteux, humides, restructurés.

SYSTEME RECOMMANDE :

Sols: 1 couche de primaire 285 et 2 couches de DERSOL 129 - 330 - 342 - 361 - 434 - 248 - 448

Murs: Graffinet 248 ou Aquatag 448, ainsi qu'alkydes uréthannes, PU et laques diverses.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES :

Chapes de béton et mortiers hydrauliques poreux, même légèrement humides, grenillés ou réparés.
Tous supports revêtus d'un produit sur lequel l'adhérence est réputée difficile (PU, époxy, etc...)

NE PAS UTILISER :

Ne pas appliquer par température < 8°C et hygrométrie > 65 %.

Sur supports trop humides.

En plein soleil et sur un support surchauffé.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

| Viscosité | Densité NFT 30020 | Extrait sec en Vol. | Point Eclair |
|-----------|-------------------|---------------------|--------------|
| Thixo | 1.7 | 68% | > 21°C |

Conservation : 1 année en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

CARACTÉRISTIQUES DU FILM SEC :

Après 7 jours de séchage à 23°C- Humidité 65 %.

Rendement théorique par couche à 100% de transfert : 4 à 5 m²/Kg. au rouleau laine court.

Consommation : 200 à 250 gr/m² au rouleau laine court.

Épaisseur du film sec / couche recommandée : 85 microns

Aspect : satiné mat

ATMOSPHERE OU MILIEU:


| | | | |
|---------------|------------------|--------------------------------------|--------------|
| Intérieur | oui | Trafic léger à moyen | oui |
| Extérieur | oui si recouvert | Trafic moyen à intense | oui |
| Travaux neufs | oui | Trafic industriel lourd | oui |
| Maintenance | oui | Agressions chimiques (bases, acides) | non concerné |



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07



RUMCOAT PRIMAIRE ÉPOXY

Primaire d'adhérence
Intérieur / Extérieur à recouvrir

Référence : 285 2800 00

PRÉPARATION DES SURFACES AVANT PEINTURE :

(Selon DTU 59.1)

Dépoussiérage.

Elimination des anciens revêtements non adhérents ou sensibles aux solvants (grenailage, décapage).

* Dégraissage : DERCLEAN 1

* Dérochage : DERCLEAN 2

PRÉPARATION DU PRODUIT :

Bi-composant.

Rapport de mélange base + durcisseur

Base : 285 2800 00 En poids

Durc. : 285 8285 00 1 / 1

Maturation avant application : 15 minutes

Durée d'utilisation : 3 heures 30

Bien mélanger le produit avec un ustensile propre et approprié au volume.

6 KG : un couteau largeur 5 cm - Longueur 35/40 cm.

15 KG : un agitateur électrique muni d'une turbine de 10/15 cm de diamètre - Vitesse lente.

DILUTION :

| Diluant | Pneumatique | Airless | Rouleau / Brosse |
|-----------------|-------------|---------|---|
| Alcool à Brûler | 5% | 3% à 5% | Ne pas diluer. Sur support difficile : 5% |

NB: dans le cas d'une application au pneumatique ou à l'airless, prévoir un taux de surconsommation de 20 à 40%

SÉCHAGE :

Air : 23°C - Humidité relative : 65 %

1 couche sur support lisse.

| Hors poussière | Sec au toucher | Circulable léger | Recouvrable |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| 3 heures | 8 heures | non concerné | Mini. 16 heures |
| | | | Maxi. 72 heures |

Recouvrable par :

Finitions sol : Derthanne 342 - DERSOL 129 - 248 - 330 - 361 - 434 - 448

Finitions murs: Graffinet 248 ou Aquatag 448, ainsi qu'alkydes uréthannes, PU et laques diverses.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :

Fiche de données de sécurité sur simple demande.



Fondée en 1921 - Peintures, laques, vernis et colorants pour le bâtiment et l'industrie

DERIVERY S.A.S. : siège social - 4 rue Léon TALMY - BP117 - 27290 PONT AHTHOU - tel 02 32 43 74 02 - fax 02 32 44 89 94

Administratif/commercial/laboratoire/expédition : 3, bd Eugène Marie - BP117 - 27800 BRIONNE - tel 02 32 43 74 00 - fax 02 32 43 74 07

