

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Le sable polymère EVOLUTION est un mélange haute performance de sable tamisé et d'un liant de polymère conçu pour le remplissage des joints de pavés. Avec ses performances supérieures et sa durabilité, le sable polymère EVOLUTION est idéal pour l'installation de pavés et de pierres, tel les trottoirs, les entrées, patios, stationnements, etc...il permet de faire des travaux à l'horizontale ou en pente. Le remplissage des joints avec ce produit stabilise votre pavé qui demeure flexible aux mouvements, dans les conditions météorologiques les plus extrêmes.

## USAGE

- Appliquer le produit à sec – Durcit après l'arrosage
- Aide à prévenir la croissance des mauvaises herbes et des nids de fourmis
- Peut être utilisé à l'horizontale ou en pente\*
- Convient aux installations commerciales
- Résiste aux changements de température
- Disponible en 4 couleurs : Noir, Gris, Beige, Blanc Urbain
- Largeur maximale des joints : 4" (10 cm)
- Profondeur minimum de pénétration d'eau dans les joints : 1" (2,5 cm)
- Prise rapide, facile à installer
- Séchage rapide par temps chaud, sec et ensoleillé

## MODE D'EMPLOI

Il est très important d'avoir la fiche technique du produit en main avant de commencer l'installation et de suivre les instructions et recommandations du manufacturier ([www.sablemarco.com](http://www.sablemarco.com)). Nous recommandons que le sable polymère Evolution soit appliqué sur une petite zone d'essai avant l'installation, afin d'assurer un résultat optimal.

**ÉTAPE 1 :** Verser le sable polymère EVOLUTION sur une surface complètement sèche.

**ÉTAPE 2 :** Étendre le sable polymère avec un balai sur toute la surface et s'assurer de complètement remplir les joints en profondeur. Garder un espace de 1/8" en dessous de la surface du pavé. Enlever l'excès de sable polymère de la surface à l'aide d'un balais et d'un souffleur à feuilles avant de procéder à l'étape numéro 3 (compacteur). Certains manufacturiers de pavés recommandent d'utiliser une plaque en téflon avec la plaque vibrante (compacteur) pour l'étape numéro 3. Veuillez svp vérifier auprès du manufacturier de votre pavé.

**ÉTAPE 3 :** Utiliser une plaque vibrante (compacteur) sur toute la surface pour des joints de moins de 1/4". Répéter les étapes 1 à 3 au besoin pour s'assurer que tous les joints sont remplis jusqu'à 1/8" en dessous de la surface des pavés.

**ÉTAPE 4 :** Afin d'assurer que rien ne colle à la surface du pavé, utiliser un balais à poils rigides, puis un balais à poils fins pour balayer l'excès de sable hors de la surface. Ensuite utiliser un souffleur à feuilles pour enlever toute poussière, sable ou résidus. Ces deux étapes de nettoyage sont importantes avant de procéder à l'étape 5.

**ÉTAPE 5 ARROSAGE/ACTIVATION :** Arroser par section de 50 pieds carrés (5 m<sup>2</sup>) en réglant votre débit d'eau sur le mode douche. Toujours commencer l'arrosage à partir du bas de la pente. **Arroser le pavé généreusement une fois, approximativement jusqu'à 1 minute par 50 pieds carrés (5 m<sup>2</sup>)** dans un mouvement de gauche à droite, en s'assurant de ne pas déloger le sable polymère des joints. Il est important de vérifier si l'eau a pénétré au minimum 1" (2,5 cm). Pour vérifier, utiliser un tournevis et gratter afin de vous en assurer, ensuite re-compacteur le sable.

**ÉTAPE 6 SÉCHAGE/PRISE :** Éliminer toute l'eau stagnante de la surface du pavé avec un souffleur à feuille. Au moins 24 heures de séchage sont nécessaires pour permettre au sable polymère de durcir et d'assurer une performance optimale. Éviter de circuler sur le pavé pendant cette période. Une température froide et humide ralentit considérablement la vitesse de durcissement. Plus le temps alloué au séchage est long, dans des conditions sèches et chaudes, meilleure sera la qualité du produit ainsi que sa durée de vie, spécialement pour des joints larges. La température minimale d'installation est de 0° Celsius (32° F).

Pour des résultats optimaux, regarder notre vidéo d'installation sur notre site Internet : [www.sablemarco.com](http://www.sablemarco.com) ou [www.evolutionsand.com](http://www.evolutionsand.com)

• La température minimale d'installation est de 0° Celsius (32° F).

• En cas de précipitations inattendues durant la période de séchage, nous recommandons de protéger temporairement le pavé avec une bâche. Enlever la bâche seulement quand la pluie est arrêtée.

## RAPPEL

S'assurer de faire le travail par beau temps seulement, aucune pluie prévue dans les 24 prochaines heures. Attention, un orage ou une averse immédiatement après l'installation peut entraîner le déplacement du sable polymère sur la surface du pavé. Couvrir la surface !

Avant d'étendre le sable, s'assurer que vos blocs ou pierres soient complètement secs pour que le sable ne s'y colle pas. S'assurer aussi que la surface soit exempte de sable polymère avant de l'arroser.

Avoir tous les outils requis pour l'installation : balai à poils rigides, balai à poils fins, souffleur à feuilles, plaque vibrante (compacteur), pistolet d'arrosage avec le mode douche.

\*Veuillez noter que la combinaison d'une pente très raide et de joints larges, peut réduire la pénétration de l'eau dans les joints, en raison du glissement de l'eau en surface. Dans ces cas, nous recommandons d'installer le produit dans une petite zone d'essai avant de poursuivre.

Avant d'appliquer un scellant ou un nettoyant, il est recommandé d'attendre au moins 30 jours. Consulter le fournisseur de pavé afin de déterminer si le pavé est prêt à recevoir le traitement.

Ce produit doit être remis à sec.

Veuillez svp consulter notre site Internet pour obtenir l'information la plus à jour sur l'installation et l'utilisation de nos produits. Il est important de suivre les instructions et recommandations du manufacturier et d'avoir la fiche technique à jour du produit avant de commencer l'installation.

[www.sablemarco.com](http://www.sablemarco.com) ou [www.evolutionsand.com](http://www.evolutionsand.com)

## RENDEMENT

Un sac de 22,7 kg (50 lb.) de sable polymère EVOLUTION peut couvrir entre 1.7 et 11.8 mètres carrés (18 et 127 pieds carrés) de pavés dépendamment de la largeur des joints et de la forme des blocs utilisés.

## EMBALLAGE

Sacs de plastique de 22,7 kg (50 lb.), 63 sacs par palette. Les palettes sont recouvertes d'un emballage de plastique.

Largeur de joints		Rendement par sac		Surface à couvrir		
mm	in	m <sup>2</sup>	pi <sup>2</sup>	64 pi <sup>2</sup> 6 m <sup>2</sup>	100 pi <sup>2</sup> 9 m <sup>2</sup>	400 pi <sup>2</sup> 36 m <sup>2</sup>
2	1/16"	9.4	126.7	1 sac	1 sac	4 sacs
3	1/8"	6.3	64.5	1 sac	2 sacs	6 sacs
6	1/4"	3.3	33.4	2 sacs	3 sacs	12 sacs
10	3/8"	2.0	23.0	3 sacs	5 sacs	18 sacs
13	1/2"	1.6	17.8	4 sacs	6 sacs	23 sacs

## GARANTIE

Sable Marco inc. garantit ce produit si il est utilisé conformément aux normes. Sable Marco inc. n'a aucun contrôle sur l'installation et l'utilisation du produit et ne peut garantir le résultat final. Les matériaux dont ce produit est composé sont de première qualité. Sable Marco inc. ne donne aucune garantie, qu'elle soit explicite ou implicite. En conséquence de cette garantie, nous (Sable Marco inc.) nous engageons à remplacer le produit défectueux ou à le rembourser. Les réclamations doivent être soumises à Sable Marco inc, au plus tard 30 jours après la découverte du problème, avec une preuve d'achat.

## RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Pour plus de renseignements, communiquer avec :

**Sable Marco Inc.**  
26 Chemin de la Pêche,  
Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3  
Tél. 418-873-4509 - Fax. 418-873-2561  
<http://www.sablemarco.com>

### PRODUCT DESCRIPTION

EVOLUTION polymeric sand is a specially formulated high performance mix of graded sand and binding agents to fill paver joints. Its superior performance and durability is ideal for the installation of pavers or natural stone as well as replacing existing joints on sidewalks, patios, sloped driveways or walkways. EVOLUTION will remain stable and flexible while maintaining its flexibility and durability in the most extreme weather conditions.

### USAGE

- Apply product dry, hardens after spraying with water
- Help prevents weed growth and ant hills
- Use horizontally or on sloped surfaces\*
- Suitable for commercial installations
- Withstands hot and cold weather
- Available in 5 colors : grey, black, beige, urban white and charcoal
- Maximum width of joints : 4" (10 cm)
- Minimum wetting depth : 1" (2,5 cm)
- Rapid setting and easy to install
- Rapid setting in warm and sunny weather

### INSTALLATION INSTRUCTIONS

Follow the manufacturer's instructions carefully. We recommend that Evolution polymeric sand is applied on a small test area prior to installation to ensure a successful result. Have the technical data sheet on hand prior to the start of the installation ([www.sablemarco.com](http://www.sablemarco.com)).

**STEP 1 :** Pour the EVOLUTION polymeric sand on a completely dry surface.

**STEP 2 :** Using a push broom, spread the polymeric sand over the joints making sure to fill to the full depth of the paver, stone or slab, leaving a 1/8" reveal. Remove any polymeric sand from the surface of the pavers using a push broom and a leaf blower before proceeding to step 3. The manufacturers of some types of pavers recommend to use a vibrating plate machine equipped with a Teflon plate at step 3. Please verify the recommendations of your paver manufacturer before installation.

**STEP 3 :** Use a vibrating plate over the entire paver surface for joints less than 1/4". Repeat steps 1 to 3 if necessary to make sure the joints have been filled to at least 1/8" below the paver surface.

**STEP 4 :** To ensure that no sand sticks to the surface of the pavers, use a stiff bristled broom for the initial sweeping of the Evolution polymeric sand. Then use a soft bristle broom to sweep the excess sand off the surface. Finally, use a leaf blower to ensure the removal of any excess sand residue from the surface. These two cleaning steps are important before proceeding to step 5.

**STEP 5 WATERING/ACTIVATING :** Water 50 sq. ft (5 m<sup>2</sup>) sections at a time, ensuring your spray nozzle is set to the "shower" position. Always begin the one step watering process from the lowest part of the project. Using the shower head position, **generously shower the pavers one time, approximately up to 1 minute per 50 sq. ft (5 m<sup>2</sup>)** in a left and right motion, while ensuring no displacement of polymeric sand from the joints. It is recommended to check if the water has filtered down to at least 1 inch (2.5 cm) of the depth of the joints. To do this, simply use a screwdriver and lift up the sand, then pack-it back in to it's original position.

**STEP 6 DRYING/SETTING :** Eliminate any standing water from the paver surface using a leaf blower. At least 24 hours are required to allow the polymeric sand to cure and harden for optimal performance. Stay off the paved surface during that period. The curing and hardening process will take substantially longer in cold and damp temperatures. The longer the drying time allowed, in dry and hot conditions, the better and longer lasting the end result will be (especially with larger joints). Use this product at temperatures over 32° F (0° C). In case of unexpected rainfall during the drying period, we recommend temporarily covering the area with a tarp and removing it after rain stops.

For optimum results, watch our 5 minutes installation video on our website [www.evolutionsand.com](http://www.evolutionsand.com)

• In case of the possibility your project could be exposed to rainfall during the drying period, we recommend covering the area with a tarp.

### REMINDER

Install the product only in good weather conditions. "No rain in forecast for the next 24 hours". Caution, rain showers immediately after the installation could carry the polymeric sand back to the paver surface. Cover it up !

Make sure the pavers, slabs or stones are dry before you start spreading the sand to avoid sticking or staining. Furthermore, make sure that pavers are free of polymeric sand before spraying with water.

Have all the tools for the correct installation : Stiff bristled push broom, soft bristle push broom, leaf blower, vibrating plate, spray nozzle with shower setting.

\*Please note that the combination of a very steep slope and wide joints can reduce the ability for water penetration into the joints, due to surface water slippage. In this case, we recommend installing the product in a small test area before proceeding.

Before using sealers or cleaners, it is recommended to wait at least 30 days. Check with the paver manufacturer to determine if it is safe to use these products on your paver surface.

This product must be stored in a dry place.

Please visit our website to obtain the most recent updates about our product installation and utilisation. It is important to follow the manufacturer's recommended instructions carefully and have the most recent technical data sheet on hand, prior to the start of the installation. [www.sablemarco.com](http://www.sablemarco.com) or [www.evolutionsand.com](http://www.evolutionsand.com)

### COVERAGE

A 50 lbs (22,7 kg) bag of EVOLUTION polymeric sand can cover approximately between 18 and 127 square feet (1,7 and 11,8 m<sup>2</sup>) of pavers depending on the shape width of the joints and thickness of the pavers used.

Width of joints		Yield per bag		Surface		
mm	in	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	64 ft <sup>2</sup> 6 m <sup>2</sup>	100 ft <sup>2</sup> 9 m <sup>2</sup>	400 ft <sup>2</sup> 36 m <sup>2</sup>
2	1/16"	9.4	126.7	1 bag	1 bag	4 bags
3	1/8"	6.3	64.5	1 bag	2 bags	6 bags
6	1/4"	3.3	33.4	2 bags	3 bags	12 bags
10	3/8"	2.0	23.0	3 bags	5 bags	18 bags
13	1/2"	1.6	17.8	4 bags	6 bags	23 bags

### PACKAGING

22,7 kg (50 lb). per bag. 63 bags per pallet.

### WARRANTY

The materials used in making this polymeric jointing sand are of the highest quality under strict production control. Sable Marco Inc. has no control over the installation or usage of the product and therefore cannot guarantee the final end result. Sable Marco's warranty is limited to the replacement or reimbursement of defective products. Claims must be submitted to Sable Marco Inc., 30 days from the date the problem was discovered with a proof of purchase.

### TECHNICAL INFORMATION

For further information in the installation of this product, please contact :

**Sable Marco Inc.**  
26 Chemin de la Pêche  
Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3  
Tel. 418-873-4509 - Fax. 418-873-2561  
Toll free : 1-866-999-4509  
<http://www.sablemarco.com/>

• Use this product at temperatures over 32° F (0° C)

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La arena polimérica EVOLUTION fórmula "todo en uno" es una mezcla de arena tamizada y de un polímero aglutinante diseñado para la instalación de adoquines en aceras, calzadas, patios, estacionamientos, etc. La arena polimérica EVOLUTION permite la realización de trabajos en superficies horizontales o inclinadas. El llenado de las juntas con este producto estabiliza los adoquines y al mismo tiempo les confiere flexibilidad al movimiento, aun en las condiciones meteorológicas más extremas.

### USO

- Aplicar en seco - Endurece después del mojado inicial
- Previene el crecimiento de malas hierbas y nidos de hormigas
- Se puede utilizar en superficies horizontales o inclinadas\*
- Adecuado para instalaciones comerciales
- Resistente a los cambios de temperatura
- Disponible en cinco colores : Negro, gris, beige, carbón y blanco urbano
- Ancho máximo de juntas: 4"(10 cm)
- Profundidad mínima de penetración del agua en las juntas: 1"(2,5 cm)
- Rápido y fácil de instalar
- Secado rápido en tiempo seco y soleado

### MODO DE EMPLEO

Tener a la mano la ficha técnica del producto antes de iniciar la instalación y seguir las recomendaciones e instrucciones del fabricante. ([www.sablemarco.com](http://www.sablemarco.com)). Recomendamos que la arena polimérica Evolution sea aplicada en un área de prueba pequeña antes de la instalación, para asegurar un resultado exitoso.

**ETAPA 1 :** Verter la arena estabilizadora EVOLUTION sobre adoquines completamente secos.

**ETAPA 2 :** Dispersar la arena polimérica con una escoba y asegurarse de llenar todas las juntas por completo.

Elimine el exceso de arena polimérica de la superficie, con la ayuda de una escoba y de un soplador de hojas, antes de proceder a la etapa número 3 (compactador). Los fabricantes de ciertos tipos de adoquines recomiendan usar el uso una placa de teflón con la placa vibratoria (compactador) para la etapa número 3. Por favor, consulte con el fabricante de su pavimento las directivas a seguir.

**ETAPA 3 :** En el caso de juntas con menos de 1/4" de espesor, utilice una placa vibrante (compactador) sobre toda la superficie. Repita las etapas 1-3 según sea necesario para garantizar que todas las juntas queden llenas hasta 1/8" de pulgada por debajo del nivel de la superficie.

**ETAPA 4 :** Para asegurarse de que nada se pegue a la superficie de los adoquines, utilizar primero una escoba de cerdas rígidas seguido de una escoba de cerdas suaves para barrer el exceso de arena polimérica hacia el exterior de la superficie. A continuación, utilice un soplador de hojas para eliminar todo residuo fino. Estas dos etapas de limpieza son de vital importancia y deben realizarse antes de proceder a la etapa 5.

**ETAPA 5 RIEGO/ ACTIVACIÓN :** Trabajar por secciones de 50 pies<sup>2</sup> (5 m<sup>2</sup>) ajustando el flujo de riego a uno de tipo ducha, comenzando siempre desde la parte baja de la pendiente. **Rociar generosamente el pavimento una sola vez, aproximadamente un minuto por sección de 50 pies<sup>2</sup> (5 m<sup>2</sup>)** con un movimiento de izquierda a derecha, asegurándose de no desalojar el producto de las juntas. Es importante asegurarse que el agua haya penetrado al menos 1" (2,5 cm). Para comprobarlo utilice un destornillador y raspe la junta, a continuación, vuelva a compactar la arena.

**ETAPA 6 SECADO :** Eliminar todo exceso de agua o acumulación, utilizando un soplador de hojas y empujando el agua hacia el exterior de la superficie. Un mínimo de 24 horas de secado es necesario para que la arena polimérica endurezca y garantice un rendimiento óptimo. Evite circular sobre la superficie durante este periodo. Un clima frío y húmedo aumentará sustancialmente el tiempo de curado. Un secado prolongado idealmente a alta temperatura y durante tiempo prolongado, mejora la calidad final del producto, especialmente para juntas anchas.

- La temperatura mínima de instalación es de 0° C (32° F).
- Si se esperan lluvias durante el período de secado, se recomienda proteger la superficie con un plástico impermeable. Retirar este protector tan pronto la lluvia se detenga.

### PRECAUCIÓN

- Asegurarse de trabajar solamente cuando haga buen tiempo con ninguna lluvia prevista para las próximas 24 horas. Atención, una tormenta o una lluvia inmediatamente después de la instalación puede causar el desplazamiento de la arena polimérica sobre la superficie de los adoquines. Cubra la superficie en estos casos!
- Antes de dispersar la arena polimérica, asegurarse que los adoquines o piedras estén completamente secas para que la arena no se pegue a ellos. Igualmente, verificar que la superficie este completamente libre de arena antes de rociar.
- Tener todas las herramientas necesarias para la instalación: Una escoba de cerdas rígidas y otra de cerdas suaves, soplador de hojas, placa vibrante (compactador), pistola de rociado con flujo ajustable en modo ducha.

\*Tenga en cuenta que la combinación de una pendiente muy empinada y juntas anchas, puede reducir la penetración del agua al interior de la junta, debido al deslizamiento superficial del agua. En estos casos recomendamos evaluar el producto y su instalación en una pequeña área de prueba antes de continuar.

- Antes de aplicar un sellante o un limpiador, se recomienda esperar por lo menos 30 días. Consultar al proveedor de los adoquines para determinar si estos ya están listo para recibir dicho tratamiento.
- Este producto debe ser almacenado en un lugar seco.

Consultar nuestra pagina web para obtener la información más actualizada sobre la instalación y utilización de nuestros productos. Es importante seguir las instrucciones y recomendaciones del fabricante además de tener la ficha técnica más reciente antes de comenzar la instalación. [www.sablemarco.com](http://www.sablemarco.com) o [www.evolutionssand.com](http://www.evolutionssand.com)

### RENDIMIENTO

Una bolsa de 22.7 kg (50 lb) de arena polimérica EVOLUTION puede cubrir entre 1.7 y 11.8 metros cuadrados (18 a 127 pies cuadrados) dependiendo del ancho de las juntas y de la forma de los adoquines utilizados.

Ancho de las juntas		Rendimiento por saco		Superficie a cubrir		
				64 pi <sup>2</sup>	100 pi <sup>2</sup>	400 pi <sup>2</sup>
mm	in	m <sup>2</sup>	pi <sup>2</sup>	6m <sup>2</sup>	9m <sup>2</sup>	36 m <sup>2</sup>
2	1 / 16"	9.4	126.7	1 saco	1 saco	4 sacos
3	1 / 8"	6.3	64.5	1 saco	2 sacos	6 sacos
6	1 / 4"	3.3	33.4	2 sacos	3 sacos	12 sacos
10	3 / 8"	2.0	23.0	3 sacos	5 sacos	18 sacos
13	1 / 2"	1.6	17.8	4 sacos	6 sacos	23 sacos

### EMBALAJE

Bolsas en plástico de 22,7 kg (50 lb). 63 bolsas por paleta cubiertas con una envoltura plástica.

### GARANTÍA

Sable Marco inc. garantiza este producto si se utiliza de acuerdo con las normas. Sable Marco Inc. no tiene ningún control sobre la instalación del producto y no puede garantizar el resultado final. Los materiales que componen este producto son de primera calidad. Sable Marco inc. no ofrece ninguna garantía, ya sea explícita o implícita. Como resultado de esta garantía, nosotros (Sable Marco inc.) nos comprometemos a sustituir el producto defectuoso o a reembolsarlo.

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Para obtener más información, comuníquese con :

**Sable Marco Inc.,**

26 Chemin de la Pêche, Pont-Rouge, Québec, G3H 1C3

Tel. 418-873-4509 - Fax. 418-873-256 - [www.sablemarco.com](http://www.sablemarco.com)

Para resultados óptimos, observar nuestro vídeo de instalación en nuestra pagina web : [www.sablemarco.com](http://www.sablemarco.com) o [www.evolutionssand.com](http://www.evolutionssand.com)



### FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

Section 1. Identification		
Identificateur de produit	Sable polymère EV EVOLUTION, Poussière de roche polymère EV EVOLUTION	
Autres moyens d'identification	440-442-444-446-448-443-445-447	
Usage recommandé et restrictions d'utilisation	Matériaux de construction. Sable polymère, poussière de roche polymère	
Identificateur du fournisseur initial	Sable Marco Inc. 26, Chemin de la Pêche, Pont-Rouge, QC, G3H 1C3, Tél. 418-873-4509	
Numéro de téléphone en cas d'urgence/restriction d'utilisation	Canada – CANUTEC Numéro 24 heures 613-996-6666	
Section 2. Identification des dangers		
Classification du produit dangereux (nom de la catégorie ou de la sous-catégorie de la classe de danger)		
Cancérogénicité (Catégorie 1) Toxicité spécifique pour certains organes cibles – expositions répétées (Catégorie 1), Organes		
Éléments d'information (symboles, mentions d'avertissement, mentions de danger et conseils de prudence des catégories/sous-catégories)		
DANGER H350 Peut provoquer le cancer. H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (inhalation). P201 Se procurer les instructions avant utilisation. P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. P260 Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. P264 Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. P280 Porter un équipement de protection des mains/des yeux/du visage. P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin. P314 Consulter un médecin en cas de malaise. P405 Garder sous clef. P501 Éliminer le contenu/récipient dans des contenants sécuritaires et conformément à la réglementation locale, régionale ou nationale.		
Autres dangers connus	Aucun	
Section 3. Composition/information sur les ingrédients		
Dénomination chimique (nom commun/synonymes)	Numéro CAS ou autre	Concentration (%)
Silice cristalline, quartz (sable)	14808-60-7	60-100
Copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle	24937-78-8	< 5
* Déclaration - Cette fiche de données de sécurité comprend une (des) page(s) de concentrations au lieu de la (des) concentration(s) réelle(s) considéré(s) comme secret(s) industriel(s).		
Section 4. Premiers soins		
Inhalation	EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un médecin en cas de malaise.	
Voie orale	EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un médecin. NE PAS FAIRE VOMIR. NE JAMAIS donner quoi que ce soit par la bouche si la victime perd rapidement conscience ou si elle est inconsciente ou en convulsion. Bien rincer la bouche avec de l'eau. Demander à la victime d'avaler deux verres d'eau. Si le vomissement se produit naturellement, faire pencher la victime vers l'avant afin de réduire les risques d'aspiration.	
Voie cutanée	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.	
Voie oculaire	EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.	
Symptômes et effets les plus importants (aigus ou retardés)	Aucun	
Mention de prise en charge médicale immédiate/traitement spécial	Dans tous ces cas, consulter un médecin. N'oubliez pas ce document.	
Section 5. Mesures à prendre en cas d'incendie		
Dangers spécifiques du produit dangereux (produits de combustion dangereux)		
Oxydes de carbone et autres gaz et fumées irritants/toxiques.		
Agents extincteurs appropriés et inappropriés		
En cas d'incendie: Utiliser dioxyde de carbone, agent chimique en poudre, et mousse adéquate pour l'extinction des produits environnants.		
Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers		
De la fumée ou des émanations toxiques/irritantes peuvent se produire durant un incendie. Ne pas entrer dans le secteur de l'incendie sans avoir une protection adéquate. Les pompiers qui combattent un incendie devraient porter un appareil de protection respiratoire autonome avec un masque facial complet pour se protéger des produits toxiques libérés lors de la combustion. Protéger le personnel des contenants qui risquent d'éclater, d'exploser ou d'échapper leur contenu. Déplacer les contenants des lieux d'incendie s'il n'y a pas de danger. L'utilisation de l'eau peut être utile pour refroidir les contenants exposés à la chaleur et aux flammes.		
Section 6. Mesures à prendre en cas de déversement accidentel		
Précautions individuelles, équipements de protection et mesures d'urgence		
Restreindre l'accès jusqu'à ce que le nettoyage soit terminé. Assurez-vous que le nettoyage est effectué par un personnel qualifié. Toutes les personnes mises en cause lors du nettoyage doivent porter un équipement de protection approprié (Voir Section 8).		
Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage		
Ventiler les lieux du déversement. Arrêter l'écoulement si cela peut être fait en toute sécurité. Contenir et absorber avec une matière absorbante inerte. Ensuite, placer la matière absorbante dans un contenant pour élimination ultérieure (voir section 13). La matière absorbante contaminée peut présenter les mêmes dangers que le produit déversé. Aviser les autorités compétentes si nécessaire.		



Section 7. Manutention et stockage			
<b>Précautions relatives à la sûreté en matière de manutention</b>			
Porter un équipement de protection des mains/des yeux/du visage. Avant de manipuler ce produit, il est très important de s'assurer que les mesures d'ingénierie sont bien contrôlées et que les exigences relatives à la protection personnelle et à l'hygiène sont respectées. Les travailleurs qui utilisent ce produit chimique doivent avoir une formation en ce qui a trait aux risques associés à l'utilisation. Faire l'inspection des contenants pour y détecter les fuites avant la manutention. Étiqueter les contenants adéquatement. Assurez-vous de bien aérer. Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter la production de concentrations élevées de poussières, de vapeurs ou de brouillards. Tenir à l'écart des matériaux incompatibles (Section 10). Garder les contenants bien fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Les contenants vides sont toujours dangereux. Voir aussi Section 8.			
<b>Conditions de sûreté en matière de stockage, y compris les incompatibilités</b>			
Stocker dans un endroit frais/bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Stocker à l'écart des matériaux incompatibles (Section 10). Faites l'inspection de tous les contenants reçus afin de vous assurer qu'ils sont bien étiquetés et qu'ils ne sont pas endommagés. Le secteur de stockage doit être clairement identifié, libre d'obstacles et accessible seulement par le personnel qualifié. Périodiquement, faites une inspection afin de détecter des fuites.			
Section 8. Contrôle de l'exposition/ protection individuelle			
<b>Paramètres de contrôle (valeurs biologiques limites ou valeurs limites d'exposition et origine de ces valeurs)</b>			
Limites d'exposition: Poussière - CAS 14808-60-7 ACGIH – TLV-TWA 0,025 mg/m <sup>3</sup> (particules respirables) & PEL-TWA 10 mg/m <sup>3</sup> (particules respirables) & 30 mg/m <sup>3</sup> (total poussière);			
<b>Contrôles d'ingénierie appropriés</b>			
Utiliser le produit avec une bonne ventilation. Système de ventilation par aspiration à la source recommandé pour maintenir les concentrations de contaminants bien inférieures aux limites d'exposition. S'assurer que les douches oculaires, les douches de sécurité et les zones de nettoyage sont près du poste de travail.			
<b>Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle</b>			
Protection respiratoire requise si les concentrations sont supérieures aux limites d'exposition. Utiliser un appareil respiratoire homologué NIOSH si les limites d'exposition sont inconnues. Porter des gants de protection contre les produits chimiques (imperméables), ou autres vêtements de protection pour empêcher un contact répété ou prolongé avec la peau durant toutes les opérations de manutention. Porter des lunettes à coques antiéclaboussures ou autre afin d'empêcher le brouillard d'entrer en contact avec les yeux. Se laver soigneusement les mains/les ongles/le visage après manipulation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Une bonne hygiène est recommandée après l'utilisation de ce produit. Nettoyer les vêtements avant de les réutiliser.			
Section 9. Propriétés physiques et chimiques			
<b>Apparence, état physique/couleur</b>	Solide gris, beige, blanc, beige, blanc, noir	<b>Tension de vapeur</b>	Non disponible
<b>Odeur</b>	Légère	<b>Densité de vapeur</b>	Non disponible
<b>Seuil olfactif</b>	Non disponible	<b>Densité relative</b>	Non disponible
<b>pH</b>	6,5-8,5	<b>Solubilité</b>	Insoluble
<b>Point de fusion/congélation</b>	Non disponible	<b>Coefficient de partage n-octanol/eau</b>	Non disponible
<b>Point initial/domaine d'ébullition</b>	Non disponible	<b>Température d'auto-inflammation</b>	Non disponible
<b>Point d'éclair</b>	Non disponible	<b>Température de décomposition</b>	Non disponible
<b>Taux d'évaporation</b>	Non disponible	<b>Viscosité</b>	Non disponible
<b>Inflammabilité (solides et gaz)</b>	Non disponible	<b>COV</b>	Non disponible
<b>Limites supérieures et inférieures d'inflammabilité/d'explosibilité</b>	Non disponible	<b>Autre</b>	Aucune connue
Section 10. Stabilité et réactivité			
<b>Réactivité</b>			
Ne réagit pas dans les conditions recommandées et prescrites de manutention et de stockage.			
<b>Stabilité chimique</b>			
Stable dans les conditions recommandées et prescrites de manutention et de stockage.			
<b>Risque de réactions dangereuses</b>			
Aucun			
<b>Conditions à éviter (décharges d'électricité statique, chocs et vibrations)</b>			
Aucune			
<b>Matériaux incompatibles</b>			
Aucun			
<b>Produits de décomposition dangereux</b>			
Aucun connu			



<b>Section 11. Données toxicologiques</b>	
<b>Renseignements sur les voies d'exposition probables (par inhalation, orale, cutanée, oculaire)</b>	
Peut provoquer le cancer. Risque avéré d'effets graves pour les organes (poumons) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (inhalation).	
<b>Symptômes correspondant aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques</b>	
Aucun	
<b>Effets différés et immédiats (effets chroniques causés par une exposition à court et à long terme)</b>	
Sensibilisation cutanée – Aucune donnée disponible; Sensibilisation respiratoire – Aucune donnée disponible; Mutagénicité sur les cellules germinales – Aucune donnée disponible; Cancérogénicité – Ingrédient énuméré selon IARC, ACGIH ou NTP; Toxicité pour la reproduction – Aucune donnée disponible; Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique – Aucune donnée disponible; Toxicité pour certains organes cibles — expositions répétées – Possible; Danger par aspiration – Aucune donnée disponible; Dangers pour la santé non classifiés ailleurs – Aucune donnée disponible.	
<b>Valeurs numériques de toxicité (ETA; DL<sub>50</sub> &amp; CL<sub>50</sub>)</b>	
Aucune ETA non disponible dans ce document.	
<b>Section 12. Données écologiques</b>	
<b>Écotoxicité (données aquatique et terrestre)</b>	
Aucune donnée disponible pour ce produit.	
<b>Persistance et dégradation</b>	Aucune donnée disponible
<b>Potentiel de bioaccumulation</b>	Aucune bioaccumulation ne devrait survenir.
<b>Mobilité dans le sol</b>	Aucune donnée disponible
<b>Autres effets nocifs</b>	Aucune donnée disponible
<b>Section 13. Données sur l'élimination</b>	
<b>Renseignements sur la manipulation sécuritaire en vue de l'élimination/méthodes d'élimination/emballages contaminés</b>	
Éliminer le contenu/récipient dans des contenants sécuritaires et conformément à la réglementation locale, régionale ou nationale.	
<b>Section 14. Informations relatives au transport</b>	
<b>Numéro ONU (UN); Désignation officielle (appellation réglementaire); Classe(s); Groupe d'emballage (GE) du Règlement TMD/49 CFR</b>	
NON RÉGLEMENTÉ	
<b>Numéro ONU (UN); Désignation officielle; Classe(s); Groupe d'emballage (GE) du Code IMDG (maritime en anglais)</b>	
NOT REGULATED	
<b>Numéro ONU (UN); Désignation officielle; Classe(s); Groupe d'emballage (GE) de l'IATA (aérien en anglais)</b>	
NOT REGULATED	
<b>Précautions spéciales (transport/déplacement)</b>	Aucune
<b>Dangers environnementaux (IMDG ou autre)</b>	Aucun
<b>Transport en vrac (normalement plus de 450 L en capacité)</b>	Possible
<b>Section 15. Informations sur la réglementation</b>	
<b>Réglementation canadienne relative à la sécurité/santé</b>	Consulter la Section 2 pour la classification appropriée. Ce produit a été classifié conformément aux critères de risques énumérés dans le Règlement sur les produits dangereux (RPD).
<b>Réglementation, canadienne relative à l'environnement</b>	Ingrédient(s) de la LIS (DSL)
<b>Réglementation étrangère relative à la sécurité/santé/environnement</b>	Aucune



<b>Section 16. Autres informations</b>	
<b>Date de la plus récente version révisée de la fiche de données de sécurité</b>	Le 04 janvier 2021 version 2 (NSS ENTREPRISE INC)
<b>Corrections</b>	Section 2; 3; 8; 11;
<b>Références</b>	Les fiches de données de sécurité du fabricant/fournisseur & du Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CCOHS.
<b>Abréviations</b>	
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS	Chemical Abstract Service
CL	Concentration létale
DL	Dose létale
ETA	Estimation de la toxicité aiguë
IARC	International Agency for Research on Cancer
LIS	Liste intérieure des substances (DSL)
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
NTP	National Toxicology Program (U.S.A.)
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (U.S.A.)
PEL	Permissible Exposure Limit
SIMDUT	Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
STEL	Short-term Exposure Limit
TLV	Threshold Limit Value
TSCA	Toxic Substances Control Act
TWA	Time Weighted Average
Au meilleur de nos connaissances, l'information contenue dans ce document est exacte. Toutefois, ni le fournisseur ci-haut mentionné, ni aucune de ses succursales ne peut assumer quelque responsabilité que ce soit en ce qui a trait à l'exactitude ou à la complétude des renseignements contenus aux présentes. Il revient exclusivement à l'utilisateur de déterminer l'appropriation des matières. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains dangers soient décrits aux présentes, nous ne pouvons garantir qu'il n'en existe pas d'autres.	



### SAFETY DATA SHEET (SDS)

Section 1. Identification		
<b>Product identifier</b>	Polymeric sand EV Evolution and Polymeric Stone Dust EV Evolution	
<b>Other means of identification</b>	440-442-444-446-448-443-445-447	
<b>Recommended use and restrictions on use</b>	Construction material, polymeric sand, polymeric stone dust	
<b>Initial supplier identifier</b>	Sable Marco, Inc. 26, Chemin de la Pêche, Pont-Rouge, QC, G3H 1C3, Tel. 418-873-4509	
<b>Emergency telephone number/restriction on use</b>	Canada – CANUTEC 24 hour number 613-996-6666	
Section 2. Hazard identification		
<b>Classification of hazardous product (name of the category or subcategory of the hazard class)</b>		
Carcinogenicity (Category 1) Specific target organ toxicity – repeated exposure (Category 1), Organs		
<b>Information elements (symbols, signal words, hazard statements and precautionary statements of the category/subcategory)</b>		
		
DANGER H350 May cause cancer. H372 Causes damage to organs (lungs) through prolonged or repeated exposure (inhalation). P201 Obtain special instructions before use. P202 Do not handle until all safety precautions have been read and understood. P260 Do not breathe dusts or mists. P264 Wash hands/nails/face thoroughly after handling. P270 Do not eat, drink or smoke when using this product. P280 Wear gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P308 + P313 IF exposed or concerned: Get medical attention. P314 Get medical attention if you feel unwell. P405 Store locked up. P501 Dispose of contents/container into safe container in accordance with local, regional or national regulations.		
<b>Other hazards known</b>	None	
Section 3. Composition/information on ingredients		
<b>Chemical name (common name/synonyms)</b>	<b>CAS number or other</b>	<b>Concentration (%)</b>
Silica-crystalline, Quartz (sand)	14808-60-7	60-100
Ethylene and vinyl acetate copolymer	24937-78-8	< 5
* Statement - This safety data sheet provides concentration range(s) instead of the actual concentration(s) considered trade secret(s).		
Section 4. First-aid measures		
<b>Inhalation</b>	IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. Call a doctor if you feel unwell.	
<b>Ingestion</b>	IF SWALLOWED: Immediately call a doctor. DO NOT INDUCE VOMITING. NEVER give anything by mouth if victim is rapidly losing consciousness, or is unconscious or convulsing. Rinse mouth thoroughly with water. Have victim drink two glasses of water. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward to reduce risk of aspiration.	
<b>Skin contact</b>	IF ON SKIN: Wash with plenty of water.	
<b>Eye contact</b>	IF IN EYES, Rinse cautiously with water for several minutes.	
<b>Most important symptoms and effects (acute or delayed)</b>	None	
<b>Indication of immediate medical attention/special treatment</b>	In all cases, call a doctor. Do not forget this document.	
Section 5. Fire-fighting measures		
<b>Specific hazards of the hazardous product (hazardous combustion products)</b>		
Carbon oxides and other irritant/toxic gases and fumes.		
<b>Suitable and unsuitable extinguishing media</b>		
In case of fire: Use carbon dioxide, chemical powder agent and appropriate foam to extinguish surrounding products.		
<b>Special protective equipment and precautions for fire-fighters</b>		
During a fire, irritating/toxic smoke and fumes may be generated. Do not enter fire area without proper protection. Firefighters should wear proper protective equipment and self-contained breathing apparatus with full facepiece. Shield personnel to protect from venting, rupturing or bursting cans. Move containers from fire area if it can be done without risk. Water spray may be useful in cooling equipment and cans exposed to heat and flame.		
Section 6. Accidental release measures		
<b>Personal precautions, protective equipment and emergency procedures</b>		
Restrict access to area until completion of clean-up. Ensure clean-up is conducted by trained personnel only. All persons dealing with clean-up should wear the appropriate protective equipment (See Section 8).		
<b>Methods and materials for containment and cleaning up</b>		
Ventilate area of release. Stop the leak if it can be done safely. Contain and absorb any spilled liquid concentrate with inert absorbent material, then place material into a container for later disposal (see Section 13). Contaminated absorbent material may pose the same hazards as the spilled product. Notify the appropriate authorities as required.		



<b>Section 7. Handling and storage</b>	
<b>Precautions for safe handling</b>	
Wear gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Before handling, it is very important that engineering controls are operating, and that protective equipment requirements and personal hygiene measures are being followed. People working with this chemical should be properly trained regarding its hazards and its safe use. Inspect containers for leaks before handling. Label containers appropriately. Ensure proper ventilation. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Keep away from heat, sparks and flame. Avoid generating high concentrations of dusts, vapours or mists. Keep away from incompatible materials (Section 10). Keep containers closed when not in use. Empty containers are always dangerous. Refer also to Section 8.	
<b>Conditions for safe storage, including any incompatibilities</b>	
Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed. Keep cool. Store locked up. Store away from incompatible materials (Section 10). Inspect all incoming containers to make sure they are properly labelled and not damaged. Storage area should be clearly identified, clear of obstruction and accessible only to trained personnel. Inspect periodically for damage or leaks.	
<b>Section 8. Exposure controls/Personal protection</b>	
<b>Control parameters (biological limit values or exposure limit values and source of those values)</b>	
Exposure limits: Dust - CAS 14808-60-7 ACGIH – TLV-TWA 0.025 mg/m <sup>3</sup> (respirable particles) & PEL-TWA 10 mg/m <sup>3</sup> (respirable particles) & 30 mg/m <sup>3</sup> (total dust);	
<b>Appropriate engineering controls</b>	
Use under well-ventilated conditions. Local exhaust ventilation system is recommended to maintain concentrations of contaminants below exposure limits. Make emergency eyewash stations, safety/quick-drench showers, and washing facilities available in work area.	
<b>Individual protection measures/personal protective equipment</b>	
Respiratory protection is required if the concentrations are higher than the exposure limits. Use a NIOSH approved respirators if the exposure limits are unknown. Chemically protective gloves (impervious), and other protective clothing to prevent prolonged or repeated skin contact, must be worn during all handling operations. Wear protective chemical splash goggles to prevent mists from entering the eyes. Wash hands/nails/face thoroughly after handling. Do not eat, drink or smoke when using this product. Practice good personal hygiene after using this material. Remove and wash contaminated work clothing before re-use.	
<b>Section 9. Physical and chemical properties</b>	
<b>Appearance, physical state/colour</b>	Gray, beige, white, black, Solid
<b>Vapour pressure</b>	Not available
<b>Odour</b>	Mild
<b>Vapour density</b>	Not available
<b>Odour threshold</b>	Not available
<b>Relative density</b>	Not available
<b>pH</b>	6.5-8.5
<b>Solubility</b>	Insoluble
<b>Melting/freezing point</b>	Not available
<b>Partition coefficient - n-octanol/water</b>	Not available
<b>Initial boiling point/range</b>	Not available
<b>Auto-ignition temperature</b>	Not available
<b>Flash point</b>	Not available
<b>Decomposition temperature</b>	Not available
<b>Evaporation rate</b>	Not available
<b>Viscosity</b>	Not available
<b>Flammability (solids and gases)</b>	Not available
<b>VOC</b>	Not available
<b>Upper and lower flammability/explosive limits</b>	Not available
<b>Other</b>	None known
<b>Section 10. Stability and reactivity</b>	
<b>Reactivity</b>	
Does not react under the recommended storage and handling conditions prescribed.	
<b>Chemical stability</b>	
Stable under the recommended storage and handling conditions prescribed.	
<b>Possibility of hazardous reactions</b>	
None	
<b>Conditions to avoid (static discharge, shock or vibration)</b>	
None	
<b>Incompatible materials</b>	
None	
<b>Hazardous decomposition products</b>	
None known	
<b>Section 11. Toxicological information</b>	
<b>Information on the likely routes of exposure (inhalation, ingestion, skin and eye contact)</b>	
May cause cancer. Causes damage to organs (lungs) through prolonged or repeated exposure (inhalation).	
<b>Symptoms related to the physical, chemical and toxicological characteristics</b>	
None	
<b>Delayed and immediate effects (chronic effects from short-term and long-term exposure)</b>	
Skin Sensitization – No data available; Respiratory Sensitization – No data available; Germ Cell Mutagenicity – No data available; Carcinogenicity – Yes, possible according to IARC, ACGIH, NTP or OSHA; Reproductive Toxicity – No data available; Specific Target Organ Toxicity – Single Exposure – No data available; Specific Target Organ Toxicity – Repeated Exposure – Possible; Aspiration Hazard – No data available; Health Hazards Not Otherwise Classified – No data available.	
<b>Numerical measures of toxicity (ATE; LD<sub>50</sub> &amp; LC<sub>50</sub>)</b>	
None ATE not available in this document.	



<b>Section 12. Ecological information</b>	
<b>Ecotoxicity (aquatic and terrestrial information)</b>	
No data available for this product.	
<b>Persistence and degradability</b>	No data available
<b>Bioaccumulative potential</b>	No bioaccumulation is to be expected.
<b>Mobility in soil</b>	No data available
<b>Other adverse effects</b>	No data available
<b>Section 13. Disposal considerations</b>	
<b>Information on safe handling for disposal/methods of disposal/contaminated packaging</b>	
Dispose of contents/container into safe container in accordance with local, regional or national regulations.	
<b>Section 14. Transport information</b>	
<b>UN number; Proper shipping name; Class(es); Packing group (PG) of the TDG/49 CFR Regulations</b>	
NOT REGULATED	
<b>UN number; Proper shipping name; Class(es); Packing group (PG) of the IMDG (maritime)</b>	
NOT REGULATED	
<b>UN number; Proper shipping name; Class(es); Packing group (PG) of the IATA (air)</b>	
NOT REGULATED	
<b>Special precautions (transport/conveyance)</b>	None
<b>Environmental hazards (IMDG or other)</b>	None
<b>Bulk transport (usually more than 450 L in capacity)</b>	Possible
<b>Section 15. Regulatory information</b>	
<b>Safety/health Canadian regulations specifics</b>	Refer to Section 2 for the appropriate classification. This product has been classified in accordance with the hazard criteria of the Hazardous Products Regulations (HPR).
<b>Environmental Canadian regulations specifics</b>	Ingredient(s) of the DSL
<b>Safety/health/environmental outside regulations specifics</b>	None
<b>Section 16. Other information</b>	
<b>Date of the latest revision of the safety data sheet</b>	January 04, 2021 version 2 (NSS ENTREPRISE INC)
<b>Corrections</b>	Section 2; 3; 8; 11;
<b>References</b>	Safety Data Sheets from manufacturer/supplier & from Canadian Centre for Occupational Health and Safety, CCOHS.
<b>Abbreviations</b>	
ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ATE	Acute toxicity estimate
CAS	Chemical Abstract Service
DSL	Domestic Substance List
IARC	International Agency for Research on Cancer
LC	Lethal concentration
LD	Lethal Dosage
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health
NTP	National Toxicology Program (U.S.A.)
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (U.S.A.)
PEL	Permissible Exposure Limit
STEL	Short-term Exposure Limit
TLV	Threshold Limit Value
TSCA	Toxic Substances Control Act
TWA	Time Weighted Average
WHMIS	Workplace Hazardous Materials Information System
To the best of our knowledge, the information contained herein is accurate. However, neither the above named supplier nor any of its subsidiaries assumes any liability whatsoever for the accuracy or completeness of the information contained herein. Final determination of suitability of any material is the sole responsibility of the user. All materials may present unknown hazards and should be used with caution. Although certain hazards are described herein, we cannot guarantee that these are the only hazards that exist.	