

Kiilto SR DF

Snabbspackel för våtrum 2–10 (40) mm



Självhårdande, dammreducerat spackel för vägg och tak. Perfekt för avjämnning av betong- och murverk före tätskiktsmontering och plattsättning. Cementbaserat.



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- självhårdande, dammreducerat väggspackel
- för torr- och våtutrymmen
- torktid vid bredspackling är 4 timmar
- bredspackling 2–10 mm, ilagning 2–40 mm
- åtgång 1,4 kg/m²/mm

ANVÄNDNINGOMRÅDE

Kiilto SR DF är lämpligt för avjämnning av vägg och tak inomhus. Den kan också bredspacklas med andra Kiilto väggspackel beroende på appliceringsmetod. Inte lämplig för områden med permanent vattenbelastning (t.ex. simbassänger).

BRUKSANVISNING

Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Lösa partiklar måste tas bort noggrant. Torra ytor ska fuktas lätt före spackling.

Strö Kiilto SR DF-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 2–3 minuter och rör om en gång till. Spacklet appliceras för hand med en stålspackel. Ytan kan efterbehandlas genom att förfukta med en vattenspruta.

Utför spacklingen under normal rumstemperatur. Rådande arbetsförhållanden såsom rumstemperatur samt spacklets och vattnets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet samt den relativa luftfuktigheten påverkar härdnings- och torktiden avsevärt. Våra rekommendationer ska därför endast användas som riktlinje.

YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har nog

FUKTIGHET I UNDERLAGET	Betong < 90 % RF
SKIKTJOCKLEK	Bredspackling 2-10 mm, ilagning 2–40 mm
APPLICERINGSTEMPERATUR	Rekommendation +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5 °C
MAX. KÖRNSTORLEK	max. ca 0,5 mm
BELÄGGNINGSBAR	Bredspackling 4 timmar, ilagning max 20 mm 24 timmar och max 40 mm 3 dygn.
ÅTGÅNG	1 mm skikt/m ² torrt pulver väger ca 1,4 kg
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	4,5–5,0 l vatten/20 kg säck
YDRAGHÅLLFASTHET	> 0,5 MPa (EN 998-1)
TYP/BINDEMEDEL	Polymer-cement-kalkstensbaserat pulver
BEARBETNINGSTID	30–45 minuter (+18°C)
FÄRGER	Grå
FÖRPACKNINGSTORLEKAR	20 kg säck
FÖRVARING	I oöppnad förpackning max. 6 månader, torrt.



läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten.
Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten.
Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.