

Kiilto Superfix DF

Ljus flexibel fästmassa med lättfiller



Dammreducerad, tixotrop, dryg, flexibel och cementbaserad lättviktsfästmassa för montering av keramiska plattor.

Utmärkt för stora väggplattor. Längre öppetid.

Lämplig även för utomhusbruk.

C2TES1. C2ES2 med Kiilto Fixbinder



The product is listed in the portal for building products that can be used in Nordic Swan Ecolabelled buildings.

- dammreducerad, bra täckförmåga, tixotrop
- för montering av keramiska plattor och glasmosaik
- lämplig för utomhusbruk
- C2TES1
- fogning: väggar 12 timmar, golv 24 timmar
- åtgång 1,5–2,2 kg/m²

ANVÄNDNINGSMÅTT

Tixotrop, dryg och lätt cementbaserad fästmassa med lättfiller för sättning av keramiska plattor på vinyl, kakel, klinker, betong, byggsivor och på ytor som behandlats med Kiilto Tätskikt. Tack vare ny teknologi är produkten näst intill dammfri under blandning. Plattsättning kan utföras utan fogsnöre. Lämplig för både inom- och utomhusbruk, men inte till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

Ytorna som ska plattsättas måste vara rena och fria från damm. Ta bort alla vattenlösliga spackel- och avjämningsmassor. Fukta torra och absorberande underlag (ej skivor). Stäng av golvärmen minst 24 timmar före plattsättning. Vid plattsättning på vinyl, kakel och klinkerunderlag, se till att:

- ytan är tillräckligt stabil för plattsättning
- befintlig beläggning är ordentligt fixerad
- vax, fett och smuts har tvättats bort från ytan med Kiilto Målarvätt och sköljts noggrant.

Efter torkning kan ytan vid behov slipas och slipdammet avlägsnas.

BRUKSANVISNING

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt, rent vatten och blanda tills en jämn massa bildats. Låt massan mogna under 10–15 minuter och rör sedan om igen. Applicera massan på underlaget genom att trycka hårt och kamma med en tandad spackel på en yta som kan plattsättas inom 15–20 minuter. Tryck fast plattorna ordentligt på underlaget och vrid dem på plats. Läget kan justeras under 15 minuter. Vi rekommenderar att slumpmässigt ta bort en platta för att kontrollera att baksidan har full täckning av massan (kakel 70–75 % och klinkerplattor 80–90 %). Vid plattsättning utomhus

FUKTIGHET I UNDERLAGET	- Betong < 95 % RF
ÖPPENTID	Över 0,5 MPa / 30 min (EN 1346)
APPLICERINGSTEMPERATUR	Optimalt +18-20 °C, minimum +5 °C
KLASSIFICERINGAR OCH	C2TES1 (EN 12004), M1
MAX. KORNSTORLEK	0,5 mm
DEFORMATIONSFÖRMÅGA	Över 2,5 mm (EN 12002)
FROSTBESTÄNDIGHET	Frostbeständig
BRANDKLASS	E
ÅTGÅNG	ca 2,2 kg/m ² med normaltandad spackel (tandning: 6 mm x 6 mm x 6 mm) ca 1,5 kg/m ² med mosaikspackel (tandning: 4 mm x 4 mm x 4 mm). 4 mm).
BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE	ca 5,5 l vatten / 15 kg pulver (väggar) ca 6,5 l vatten / 15 kg pulver (golv)
YTDRAGHÅLLFASTHET	Över 1,0 MPa EN 1348
TYP/BINDEMEDEL	Polymer-vitcement-lättfyller-kvartssandsbaserat pulver
BEARBETNINGSTID	Bearbetningstid ca 3 timmar efter att vatten tillsatts
GLID	Under 0,5 mm (EN1308)

ska plattans baksida täckas till 100%. För full täckning är det viktigt att välja en tandad spackel som motsvarar plattstorlek och underlag.

Färska fläckar kan tas bort med vatten och en fuktig trasa. Intorkad fästmassa kan endast tas bort mekaniskt. Väggar kan fogas efter 12 timmar från platsättning och golv efter 24 timmar. Vi rekommenderar Kiilto Kakel- eller Klinkerfog för fogning av plattorna. Ett platsatt utrymme tål normal gångtrafik och slitage efter en vecka. Låg temperatur och hög luftfuktighet kommer att fördröja härdnings- och torkningsprocessen.

Använd Kiilto Våtrumssilikon för hörn i vägg- och golvvinkel samt andra rörelsefogar.

Genom att tillsätta tillsatsmedel, se anvisningen till Kiilto Fixbinder, kan fästmassans deformationsegenskaper förbättras (CE-märkning C2ES2).

Lämplig för mindre ojämnheter på underlaget före platsättning. För flera millimeter stora ojämnheter rekommenderar vi Kiilto Golv- och Väggspackel.

TANDNING PÅ SPACKELVERKTYG



YTTERLIGARE INFORMATION

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

MILJÖ OCH SÄKERHET

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

FÖRPACKNINGSTORLEKAR	4 kg plasthink, 15 kg säck
FÖRVARING	Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år