

MORTARS

PEGAMENTOS

WECO W-800



Weco W 800™ is a blend of latex-emulsions that have been specially formulated for addition to grouts and thin sets to improve their bond strength, abrasion resistance and erosion from chemical attack.

Weco W 800 es una mezcla de emulsiones de látex especialmente formuladas para usarse en adición a los sistemas usados para las lechadas y pegamentos mejorando así la fuerza de adhesión, resistencia a raspaduras y a la erosión ocasionada por ataques químicos.

- ✓ **Super Tough**
- ✓ **Improve Adhesion**
- ✓ **Flexibility**
- ✓ **Abrasion Resistance**
- ✓ **For grouts, thin set and underlayment**
- ✓ **ANSI 108.5**

Container /Pack (Envase)	Weight/ Pack (Peso/ paquete)	Color (Color)	UPC (Código producto)	Applicable Standards (Estándares aplicables)
1 pail	45 lbs.	Clear(transparente)	700438800110	Conforms to requirements found in ANSI 108.5

HARACTERISTICS (Características)

Application	Use as supplied. Do not Dilute. Use ¼ gallon per eight pounds of cement or five pounds of grout
	Use como se suministra. No diluya. Utilice ¼ galón de por cada ocho libras de cemento o por cada cinco libras de lechada.

PHYSICAL PROPERTIES (Propiedades físicas)

%Non-Volatile by Weight (% no volatile por peso)	13 – 15 ± 5% %
Weight per Gallon (peso por gallon)	8.4 – 8.5 ± 5%
Appearance (apariencia)	White liquid

TYPICAL QUALITIES (Cualidades típicas)

	<u>Compressive Strength (PSI)</u>	<u>Pot Life (Time)</u>
Underlayment Sanded Grout Unsanded Grout Dry-set mortar	3,900 minimum 4,000 minimum 3,500 minimum ≥ 2000	20 - 30 minutes 20 minutes minimum 30 minutes minimum 1 hour minimum
	<u>Bond Strength (PSI)</u>	
Dry-set mortar Underlayment	500 minimum 630 minimum	20 minutes minimum 30 minutes minimum

COVERAGE (Cubrimiento)

130- 200 sq. ft. per gallon @ mils wet/2 mils dry

*Allow for application losses and surface irregularities when determining working requirements.

USOS Y APLICACION

Este líquido puede usarse en instalaciones o áreas expuestas a mucho tránsito o químicos.

Puede ser utilizado como un reemplazo directo del agua en sistemas de "underlayments". Al usarse con lechadas, puede ser diluido con un cuarto de agua por cada galón de **Weco W800**. Mientras esté usando **Weco W800** no use un taladro eléctrico de mezclar con alta velocidad para mezclar el mortero (información específica de este producto junto con otros productos Enco pueden revisarse en el dorso de cada producto).

USAGE AND APPLICATION

This liquid can be used in installations that will be subjected to heavy traffic or chemicals.

It must be used as a direct replacement for water in latex underlayment systems. When used with grouts, it may be diluted with one quart of water per one gallon of **Weco W 800**. While using **Weco W800**, do not use a high-speed electrical drill type mixer to mix mortar (specific usage information of this liquid with various Enco products may be found in the directions on the back of each product).

AREA DE USO Y LIMITACIONES

Refuerzos proporcionados, al ser preparados apropiadamente, incluye plomería y albañilería, concreto, poliestireno, gypsum board (áreas secas solamente), fiberglass "backer board", mezclas de cemento, ladrillo, bloques de concreto, argamasa, losas de cerámica y mármol.

Este producto **no** puede ser utilizado sobre madera, laminados de asfalto, tablas cubiertas de vinil, Masonite, tablas de cemento a base de asbesto, metal, cristal o plástico.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Las superficies a ser instaladas deben estar limpias y libres de polvo, partículas sueltas, aceites, endurecedores de superficies, pintura y otros anti-adherentes.

Pisos de concreto: Deben ser humedecidos bajo condiciones extremadamente secas o en concreto poroso si la instalación ha de ser expuesta a constante movimientos. Luego añada **Weco W800** como agente primario

MEZCLA

"Underlayments":

En vez de usar agua para obtener una consistencia apropiada, mezcle 35 lbs. de "Underlayment" en polvo con un galón de **Weco W800**

Mezcla de Morteros:

Mezcle cualquier mortero usando **Weco W800** en vez de agua. Aproximadamente 1 ½ galón de este producto por cada bolsa de 50 lbs. de mortero. La consistencia apropiada es aquella que cuando se pasa la llana al mortero o mezcla las elevaciones formadas no se corran.

Lechadas:

Diluya un galón de **Weco W800** con un cuarto de agua antes de mezclar con Enco Lechada con Arena o sin arena.

GARANTIA

La garantía de este producto está limitada a la reposición del mismo o a la devolución de su importe si este no cumpliera con nuestras especificaciones y no incluye costos de aplicación.

Para información adicional, puede comunicarse a nuestro laboratorio:

WECO

43 calle Baldorioty
Cidra, Puerto Rico 00739
Teléfono: (787) 739-3751
Fax: (787) 739-2242
Web Site: www.pegaweco.com

USAGE AREA AND LIMITATIONS

Suitable backings, when properly prepared, include plumb and true masonry, concrete, cut-cell expanded polystyrene, gypsum board (dry areas only), concrete, fiberglass reinforced backer board, cured Portland cement mortar blends, brick, concrete block, primed plaster, ceramic tiles and marble.

This product must **not** be used over wood, asphalt sheeting, vinyl covered wall board, Masonite, cement asbestos board, metal, glass or plastic.

SURFACE PREPARATION

Surfaces to be installed must be clean and free from dust, loose particles, oils, surface hardeners, paint and other anti-adherents.

Concrete sub-floors: Must be dampened under extremely dry conditions or over porous concrete if the installation is to be subject to movement. Then place **Weco W800** as a prime coat before it dries.

MIXING

Underlayments:

In place of using water to obtain the proper consistency, mix 35 lbs. of underlayment powder with one gallon of **Weco W800**.

Dry-set Mortar:

Mix any of the Enco dry-set mortars using **Weco W800** instead of water. Approximately 1 ½ gallon of Latex Admixture is required for each 50-lb. bag of dry-set mortar. The proper consistency is such that when applied with the recommended-notched trowel to the backing the ridges formed in the mortar will not flow or slump.

Grouts:

Dilute each gallon of **Weco W800** with one quart of water prior to mixing it with Enco Lechada con Arena o sin arena.

WARRANTY

Our liability regarding this product is limited to its replacement or its refund value should it not comply with our specifications and does not include any application costs.

For additional information please contact our Laboratory at:

WECO

43 calle Baldorioty
Cidra, Puerto Rico 00739
Teléfono: (787) 739-3751
Fax: (787) 739-2242
Web Site: www.pegaweco.com