

RETARDER

ĮVADAS

Jesmonite® gaminiai gali būti naudojami įvairiais būdais, o tai kartais reiškia, kad mūsų gaminiams reikės pasiekti tam tikras savybes, kurių negalima pasiekti originaliomis formomis. Toliau pateiktame vadove aprašomos kai kurios galimos kontrolės priemonės ir tai, ką jie gali padaryti su gaminiais, kad jie būtų tinkami įvairiems tikslams.

Konkrečių projektų patarimų galite gauti susisiekę su mūsų techniniu skyriumi support@jesmonite.co.uk.

AC100-300 RETARDER

AC Retarder yra specialiai sukurtas AC100, AC200 ir AC300. Tai prideda papildomo laiko jūsų liejimo procesui pratęsiant prekės darbo laiką. Pridėjus 2–10 g kintamosios srovės lėtiklio vienam kilogramui mišinio, jūsų tinkamumo laikas ir stingimo laikas šiek tiek pailgės prieš stingimą.

AC730 RETARDER

AC730 Retarder yra specialiai sukurtas produktas, galintis pailginti AC730 veikimo laiką. Esant rekomenduojamoms 2–10 g įmaišymo normoms vienam mišinio kilogramui, produktas gali šiek tiek pailginti darbo ir stingimo laiką, todėl galėsite toliau kontroliuoti savo darbo sąlygas.

SUPER PLASTIZACIJA

Super plastifikatorius veikia su mūsų cemento pagrindu pagamintomis medžiagomis. Tai apima AC630, AC730, AC830 ir AC930. Į savo mišinį įdėję Super plastifikatoriaus, efektyviai sumažinsite šių tirštesnių gaminių klampumą, todėl juos bus lengviau supilti ir sutepti į formas. Tai turėtų būti pagrindinis pirkinys užsakant AC730, kad galėtumėte pritaikyti gaminį pagal savo kostiumą. Rekomenduojama pridėti 8–12 g/kg mišinio.

AC100-300 TIKSOTROPAS

Tiksotropas leidžia sutirštinti AC100, AC200 ir AC300 mišinio konsistenciją įvairiems naudojimui stiliams. Tai ypač naudinga tepant storą gelio sluoksnį ant aukštesnių kraštų arba plokščių formų, nes dėl storio taip pat pašalinama dalis nuosmukio, su kuria susiduria standartinis mišinys. Įprastos įmaišymo normos yra 2–6 g tiksotropo vienam kilogramui mišinio, tačiau galite dėti po lašą, kol pasieksite norimą konsistenciją.

FLEXIGUARD SEALER

Flexiguard Sealer yra be tirpiklių, dėmėms atspari formulė, specialiai sukurta išoriniam naudojimui ant poringų pagrindų, tokių kaip Jesmonite AC730 ir AC830. Užtepęs žmogaus akiai nematomas apsauginis sluoksnis susilieja su vidinėmis pagrindo poromis ir palieka lygų, dėmių nekeičiantį, spalvos nekeičiantį paviršiaus sluoksnį, kuris nepakeičia paviršiaus, ant kurio tepamas, išvaizdos.

PERFORMACIJOS SANTRAUKAS

Penetrating Sealer skirtas naudoti su visomis Jesmonite cemento pagrindu pagamintomis medžiagomis. Tai apima AC630, AC730, AC830, AC930 ir Flex Metal paviršiai. Medžiaga suteikia nematomą apsaugą nuo vandens ir aliejaus, impregnuojant paviršių ir užtikrina atsparumą dėmėms nuo daugelio skysčių ir aplinkos teršalų.

Jesmonite® yra registruotas prekės ženklas

Aukščiau pateikta informacija ir rekomendacijos yra pagrįstos mūsų patirtimi ir siūlomos tik kaip patarimas. Jie siūlomi sąžiningai, bet be garantijos, nes naudojimo sąlygos ir būdai nepriklauso nuo mūsų. Galutinis vartotojas yra atsakingas už medžiagų tinkamumą konkrečiai numatyti paskirčiai.