



Technische gegevens
 Fiche technique
 Technical specifications
 Technische daten
 Ficha tecnica

D1396

Kwaliteit	: BEDOUINFLEX POL FRC
Qualité	
Quality	
Qualitat	
Calidad	

Gewicht ISO 3801	: +/- 380 GR/M2 +/- 5%
Poids	
Weight	
Gewicht	
Largo	

Breedte ISO 3932	: 145 à 150 CM
Largeur	
Width	
Breite	
Anchura	

Samenstelling	: 55% PES - 45% PU
Composition	
Composition	
Zusammensetzung	
Composicion	

Treksterkte ISO 1421	: Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : ≥ 1200 N
Resistance à la traction	Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : ≥ 600 N
Tensile strength	
Zugfestigkeit	
Resistencia a la tracción	

Scheursterkte ISO 13937-1	: Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : ≥ 60 N
Résistance à la déchirure	Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : ≥ 50 N
Tearing strength	
Weiterreisfestigkeit	
Resistencia rasgoal	

Rek bij breuk ISO 1421	: Ketting - Chaîne - Warp - Kette - Cadena : ≥ 100 %
Allongement	Inslag - Trame - Weft - Schuss - Trama : ≥ 120 %
Breaking extension	
Höchstzugkraftdehnung	
Alargamiento	

Waterdichtheid ISO 811 : > 3000 mm
Imperméabilité
Waterproofness
Wasserdichtheit
Impermeabilidad

Waterdampdoorlaatbaarheid DIN 53122
Klima B : +/- 400 GR/M²/24H
Perméabilité à la vapeur d'eau Klima B
Breathability
Wasserdampfdurchlässigkeit
Permeabilidad

Barststerkte ISO 13938/1 + 2 : +/- 1000 RPA
Bursting Resistance

Kleurechtheid ISO 105 X 12 : Dry 5
Colour fastness Wet 5

Brandnorm NFP 92507 / NFP 92504 : M2
Norme de feu
Fire Standard
Brennorm
Norma de inflamabilidad